



LUBRI-LOY.

150 Enterprise Drive

Wentzville, MO 63385 USA

636-561-5007

Lubri-Loy

IMPACT FG

Premium Food Grade Machinery White Grease

Белая смазка NLGI #2, обладающая допуском NSF Food grade, H1. Она обладает уникальными водоотталкивающими свойствами и исключительной адгезией для препятствия вымыванию.

Преимущества:

- Тест для смазок высокого давления Timken Test, OK load, lbs40 (18kr)
- Отличные результаты тестирования Four-Ball EP сопротивления износу (WP) и высокому давлению (EP)
- Отличная защита от коррозии
- Препятствует окислению
- Отличные высокотемпературные показатели 450°F (232,22°C) для смазки, обладающей допуском NSF Food grade, H1
- Уникальные водоотталкивающие свойства

Применение:

- Роликовые, игольчатые, опорные и скольжения подшипники
- Клапана, вентили и заслонки

H1, регистрационный номер № 141320

Свойства	Метод испытаний	Результат
NLGI		2
Загуститель		Алюминиевый комплекс
Структура		Гладкая, липкая
Цвет		От белого до грязно-белого
Диапазон рабочих температур		- 5°F до 450°F (-21°C до 232°C)
Температура каплепадения	ASTM 2265	510°F (266°C)
Рабочая пенетрация, 60 strokes	ASTM D-217	265-295 (NLGI 2)
Стабильность к окислению, PSI Drop 200 часов	ASTM D 942	10
Сопротивление вымыванию водой, при температуре 100°F (37,78°C)	ASTM-1264	2.4%
Тест на защиту от ржавчины	ASTM D 1743	Соответствует
Испытания на коррозию в присутствии меди. Copper Corrosion	ASTM D 4048	1B
Испытание на нагрузку. Timken OK Load, lbs	ASTM D 2509	40
Нагрузка сваривания. Four Ball EP Weld Point	ASTM D 2596	400
Четырех шариковая нагрузка. Four Ball Wear, mm scar	ASTM D 2266	0,55
Показатель износостойкости Four-Ball Load Wear Index, kgf	ASTM D2599	55
Тест Oil Separation, %	ASTM D 1742	2.0
Вязкость базовой жидкости, сСТ при 40°C	ASTM D445	581
Вязкость базовой жидкости, сСТ при 40°C	ASTM D445	65.8
Индекс вязкости Viscosity Index	ASTM D2272	188