



LUBRI-LOY.

150 Enterprise Drive

Wentzville, MO 63385 USA

636-561-5007

Lubri-Loy

Lubri-Lith LG

Red Premium Lithium Complex

Lubri-Loy Lubri-Lith LG - это премиум-класса литиевая смазка красного цвета. Она имеет высокую температуру каплепадения - более 500°F (260°C). Это гарантирует сохранение свойств смазки при использовании в условиях экстремально высоких температур.

Преимущества:

- Гарантирует прочную смазочную пленку в условиях высокого давления (EP)
- Гарантирует отличную защиту от износа
- Диапазон рабочих температур от - 40°F до 300°F (-40°C до 148,89°C).
- Содержит антиокислительные присадки и ингибиторы коррозии
- Соответствует NLGI сертификации GC-LB

Применение:

- Рекомендована для колесных подшипников, работающих рядом с тормозными дисками, нагревающимися до высоких температур
- Для смазки ходовой, продольной рулевой тяги, пальцев с шаровыми наконечниками, шкворней, рессорных пальцев, пальцев рессорной серьги
- Валик тормозного кулака
- Сидельно-сцепное устройство

Lubri-Loy Lubri-Lith LG

Код Продукта	2014L
NLGI Grade	2
Вид загустителя	Литиевый комплекс
Цвет	Красный
Диапазон рабочих температур	от - 40°F до 300°F (-40°C до 148,89°C) Кратковременно до +232 °C (450°F)
Рабочая пенетрация, ASTM D-217, 60 strokes	265-295
Температура каплепадения, ASTM D 2265, °C(°F) минимально	260 (500)
Тест на утечку смазки при акселерации. Wheel Bearing Leakage, ASTM D 4290, гм	6.0
Тест на вымывание водой. Water Washout, ASTM D 1264, % Потери	4.5
Тест на защиту от ржавчины. Rust Prevention, ASTM D 1743	Соответствует
Испытания на коррозию в присутствии меди. Copper Corrosion, ASTM D 4048	1B
Стабильность к окислению. Oxidation Stability, ASTM D 942, PSI Drop	5
Тест Oil Separation, ASTM D 1742, %	2.5
Четырехшариковая нагрузка. Four Ball Wear, ASTM D 2266, mm Scar D 2266	0.55
Нагрузка сваривания. Four Ball EP Weld Point, ASTM D 2596	250
Четырехшариковый метод на определение свойств смазки при высоких нагрузках Four Ball Load Wear Index, ASTM D 2596, килограмм -сила	45
Испытание на нагрузку. Timken OK Load, ASTM D 2509, LB	50
Вязкость, сСТ при 100°C	13.5-16.5
Вязкость, сСТ при 40°C	150
Индекс вязкости, минимально	90