

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЕНОСТЕКЛА ПО МАРКАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ
Марка	D 130
Плотность, кг/м³	121-140
Прочность при сжатии, Мпа	1
Водопоглощение при полном погружении в %	1,8
Теплопроводность при t 25°C, Вт/(м·К), не более	0,05
Температура применения, °С	-196...+485
Группа горючести	НГ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЩЕБНЯ ИЗ ПЕНОСТЕКЛА

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ
Размер зерен	5...40 мм
Насыпная плотность	80-180 кг/м.куб
Теплопроводность в засыпке при 25°C	0,056 Вт/(м·К)
Прочность при сдавливании в цилиндре (при коэффициенте уплотнения 1,3)	0,17 МПа (17 т/м.кв)
Объем упаковки	1 м.куб