



Изделия из карбида вольфрама для угледобывающей отрасли

Мы специализируемся на поставках изделий из карбида вольфрама для угледобывающей отрасли уже долгое время. Мы предлагаем не только полуготовую продукцию из карбида вольфрама, но также и заготовки. Производственные мощности наших партнеров позволяют изготавливать продукцию на заказ по различным образцам и чертежам.

Класс	Плотность (г/см ³)	Твердость (HRA)	Прочность на изгиб (Н/мм ²)	Назначение
YG4C	15.0	89.5	1800	малые зубья для ударного долота и вставки вращательного долота для бурения мягких и средней твердости пород.
YG6	15.0	90	1700	зубья малого и среднего ударного долота и вставки вращательного долота для бурения мягких и средней твердости пород.
YG8	14.7	88.5	2200	зубья малого и среднего ударного долота и вставки вращательного долота для бурения мягких и средней твердости пород.
YG8C	14.7	88.0	2300	зубья малого и среднего ударного долота и вставки вращательного долота для бурения мягких и средней твердости пород.
YG9C	14.5	87.0	2400	вставки и зубья для ударно-вращательного долота, врубового долота и трехшарошечного долота для бурения твердых и средней твердости пород.
YG11C	14.4	86.5	2450	вставки и зубья густоармированного шарошечного долота и ударно-вращательного долота, врубового долота и трехшарошечного долота для бурения твердых и средней твердости пород.
YG13C	14.3	86.0	2500	вставки и зубья трехшарошечного ударно-вращательного долота и густоармированного шарошечного долота для бурения твердых и средней твердости пород.
YG15	14.00	86.5	2500	Изделие повышенной прочности, используется как вставки и зубья для ударно-вращательного долота, густоармированного шарошечного долота для бурения твердых и повышенной твердости пород.
YG16	14.10- 14.30	87.5	2400	Предназначена для изготовления пластин на подложке из цементированного карбида для алмазных инструментов для угле- и нефтедобывающих операций.
YG20	13.40- 13.70	85.0	2254	Для изготовления матриц, применяемых в условиях очень высокого давления.