НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Дата последней ревизии: 06.02.2018

Лапрол 3603-2-12

Продукт алкоголятной полимеризацией окиси пропилена и окиси этилена с глицерином.
Используется для получения эластичных блочных пенополиуретанов.

Технические условия ТУ 2226-015-10488057-94

Характеристики продукта

Наименование показателя	Норма	Метод испытания
1.Гидроксильное число, мг КОН/г, в пределах	45,0-50,0	По ГОСТ 25261
2.Кислотное число, мгКОН/г, не более	0,1	По ГОСТ 25210
3.pH, в пределах	5,5-7,5	По ГОСТ 25241
4.Массовая доля воды, %, не более	0,10	По ГОСТ 14870 и по 4.2 ТУ
5.Вязкость динамическая при 25 °С, мПа с, в пределах	500-650	По 4.3 ТУ

Форма выпуска: Вязкая жидкость от бесцветной до светло-желтой окраски

Упаковка: Алюминиевые, стальные или полимерные бочки и фляги, железнодорожные цистерны и фляги.

Транспортировка: Всеми видами транспорта

Хранение: Хранить в герметично закрытых накопительных емкостях, хранилищах под давлением азота и в крытых складских помещениях при температуре не выше 40 °С. Допускается хранить продукт под навесом или на открытой площадке, обеспечив защиту продукта от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, загрязнений и механических повреждений.
Гарантийный срок хранения 6 месяцев.

Информация, указанная в технической спецификации, предоставлена согласно нашим сведениям и считается верной на дату ревизии. Данная спецификация не освобождает потребителя от ответственности за проверку продукта на предмет соответствия предлагаемой области применения. Производитель не несет ответственности за любые потери или повреждения, которые могут возникнуть вследствие использования данной информации.

www.nknpz.ru