

ПОЛИЭФИР ПРОСТОЙ ПП-4003-2-16

Получают алкоголятной сополимеризацией окиси пропилена с окисью этилена на основе глицерина и содержащий специальную систему антиоксидантов.

Полиэфир ПП-4003-2-16 предназначен для производства полиуретановых материалов в строительстве и в мебельной промышленности.

Технические условия: ТУ 2226-019-05766801-2005

Характеристики продукта

Наименование показателя	Норма	Метод испытания
1.Гидроксильное число, мг КОН/г, в пределах	44,0-49,0	ГОСТ 25261 п.3.1
2.Вязкость динамическая при 25 °С, мПа·с, в пределах	500-680	По 4.2 ТУ
3.Массовая доля воды, %, не более	0,10	По ГОСТ 14870
4.Кислотное число, мг КОН/г, не более	0,10	По ГОСТ 25210
5.рН, в пределах	5,5-7,5	По ГОСТ 25241
6.Массовая доля антиоксидантов: Диалкил-N-фенил-бензамин, %, не менее 2,6-ди-трет-бутил-4метилфенол, %, не менее	0,15 0,10	По 4.3 ТУ

Форма выпуска: Прозрачная вязкая жидкость от бесцветной до светло-желтой окраски без посторонних включений и осадка.

Упаковка: В цистернах или в бочках.

Транспортировка: Всеми видами транспорта

Хранение: В таре поставщика в герметичном виде или емкостях потребителя, не допуская попадания влаги.

Гарантийный срок хранения 6 месяцев.

Информация, указанная в технической спецификации, предоставлена согласно нашим сведениям и считается верной на дату ревизии. Данная спецификация не освобождает потребителя от ответственности за проверку продукта на предмет соответствия предлагаемой области применения. Производитель не несет ответственности за любые потери или повреждения, которые могут возникнуть вследствие использования данной информации.