

Полиэфир простой 4202-2Б-30

Продукт последовательного присоединения к этиленгликолю сначала окиси пропилена, затем окиси этилена в присутствии щелочного катализатора.

Предназначен для производства реагентов - деэмульгаторов нефти.

Характеристики продукта

Наименование показателя	Норма по маркам		Метод испытания
	ПП-Н	ПП-Щ	
1. Гидроксильное число, мг КОН/г	25,0-33,0	27,0-35,0	По 4.3 ТУ
2. Йодное число, г йода/100 г, не более	2,50		По 4.4 ТУ
3. Показатель активности ионов водорода, ед. pH	5,5-7,5	Не определяется	По 4.5 ТУ
4. Вязкость динамическая при 50 °С, мПа·с, в пределах	210-300		По 4.6 ТУ
5. Температура просветления, °С	55-70		По 4.7 ТУ

Форма выпуска: Прозрачная вязкая жидкость без механических примесей от бесцветной до желтой окраски

Упаковка: Алюминиевые, стальные или полимерные бочки и фляги, стальные специализированные контейнеры, а также в железнодорожные цистерны.

Транспортировка: Всеми видами транспорта

Хранение: Хранить в герметично закрытых накопительных емкостях, хранилищах под давлением азота и в крытых складских помещениях при температуре не выше 50 °С. Допускается хранить продукт под навесом или на открытой площадке, обеспечив защиту продукта от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, загрязнений и механических повреждений. Гарантийный срок хранения 1 год.

Информация, указанная в технической спецификации, предоставлена согласно нашим сведениям и считается верной на дату ревизии. Данная спецификация не освобождает потребителя от ответственности за проверку продукта на предмет соответствия предлагаемой области применения. Производитель не несет ответственности за любые потери или повреждения, которые могут возникнуть вследствие использования данной информации.