

**Лапрол 5003-2-15**

Продукт алкоголятной полимеризацией окиси пропилена с глицерином. **Технические условия** ТУ 2226-006-10488057-94  
Используется для получения пенополиуретанов.

**Характеристики продукта**

Наименование показателя	Норма	Метод испытания
1.Гидроксильное число, мгКОН/г, в пределах	32,0-36,0	По 4.2 ТУ
2.Кислотное число, мгКОН/г, не более	0,1	По 4.3 ТУ
3.рН, в пределах	6,00-7,50	По 4.4 ТУ
4.Массовая доля воды, %, не более	0,10	По 4.5 ТУ
5.Вязкость динамическая при 25 °С, мПа·с, в пределах	700-950	По 4.6 ТУ
6.Йодное число, г йода/100 г, не более	2,0	По 4.7 ТУ
7.Массовая концентрация иона калия, мг/дм <sup>3</sup> , не более	20	По ОСТ 6-05-442

**Форма выпуска:** Вязкая жидкость от бесцветной до светло-желтой окраски  
**Упаковка:** Алюминиевые, стальные или полимерные бочки и фляги, железнодорожные цистерны  
**Транспортировка:** Всеми видами транспорта  
**Хранение:** Хранить в герметично закрытых накопительных емкостях, хранилищах под давлением азота и в крытых складских помещениях при температуре не выше 40 °С. Допускается хранить продукт под навесом или на открытой площадке, обеспечив защиту продукта от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, загрязнений и механических повреждений.  
Гарантийный срок хранения 6 месяцев.

Информация, указанная в технической спецификации, предоставлена согласно нашим сведениям и считается верной на дату ревизии. Данная спецификация не освобождает потребителя от ответственности за проверку продукта на предмет соответствия предлагаемой области применения. Производитель не несет ответственности за любые потери или повреждения, которые могут возникнуть вследствие использования данной информации.