

СМБ 020-39

Отгружено по заказу: 2018 года

Изготовитель/Грузоотправитель: Акционерное общество
"ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат"

Грузополучатель: "Завод ЖБК" - филиал ОАО

"Элеваторспецстрой"

Наименование продукции:

Дата выписки сертификата: 28.04.2018

Заказ: Z181603243

Вагон (машина) : 54621016

Цех, стан: 020

Способ отправления:1

Положение груза в вагоне:

Количество грузовых мест:10

Количество строк :10



НТД на продукцию

№ пп	№ поз	НТД на продукцию										Объем пост.		Тип раз- лив- ки	№ пакета	
		Обозначение профиля	Размеры				Усл. пос.	Номер плавки		Обозначение марка стали (класс)	Кат. мар- ки	Кол. шт.	Масса нетто (т)			
			P1	P3	P2	P4		Г о л	Агрегат, порядковый номер							
ТУ 0925-008-00186269-2016 ГОСТ 27772-2015 ТУ 0925-008-00186269-2016																
1	10	Шпунт Л15-УМ	23		12000		100%МД	8	22547	C255	1	5	6.510	5	732775	
2	10	Шпунт Л15-УМ	23		12000		100%МД	8	22547	C255	1	5	6.505	5	732776	
3	10	Шпунт Л15-УМ	23		12000		100%МД	8	22547	C255	1	5	6.500	5	732778	
4	10	Шпунт Л15-УМ	23		12000		100%МД	8	22547	C255	1	5	6.500	5	732780	
5	10	Шпунт Л15-УМ	23		12000		100%МД	8	22547	C255	1	6	7.880	5	732885	
6	10	Шпунт Л15-УМ	23		12000		100%МД	8	22547	C255	1	5	6.520	5	732783	
7	10	Шпунт Л15-УМ	23		12000		100%МД	8	22547	C255	1	5	6.555	5	732784	
8	10	Шпунт Л15-УМ	23		12000		100%МД	8	22547	C255	1	5	6.615	5	732882	
9	10	Шпунт Л15-УМ	23		12000		100%МД	8	22547	C255	1	6	7.895	5	732883	
10	10	Шпунт Л15-УМ	23		12000		100%МД	8	22547	C255	1	5	6.615	5	732782	

52 68.095

Химический состав

Nº	C %	Mn %	Si %	P %	S %	Cr %	Ni %	Cu %	Al %	Ti %	V %	Nb %	Mo %	N %	B %	As %	Sn %	Ca %
1	0.146	0.56	0.26	0.017	0.011	0.029	0.049	0.011	0.029	< 0.0020	0.0082	< 0.0050	< 0.005	0.0034	< 0.0005	0.0007	0.0006	0.0026
2	0.146	0.56	0.26	0.017	0.011	0.029	0.049	0.011	0.029	< 0.0020	0.0082	< 0.0050	< 0.005	0.0034	< 0.0005	0.0007	0.0006	0.0026
3	0.146	0.56	0.26	0.017	0.011	0.029	0.049	0.011	0.029	< 0.0020	0.0082	< 0.0050	< 0.005	0.0034	< 0.0005	0.0007	0.0006	0.0026
4	0.146	0.56	0.26	0.017	0.011	0.029	0.049	0.011	0.029	< 0.0020	0.0082	< 0.0050	< 0.005	0.0034	< 0.0005	0.0007	0.0006	0.0026
5	0.146	0.56	0.26	0.017	0.011	0.029	0.049	0.011	0.029	< 0.0020	0.0082	< 0.0050	< 0.005	0.0034	< 0.0005	0.0007	0.0006	0.0026
6	0.146	0.56	0.26	0.017	0.011	0.029	0.049	0.011	0.029	< 0.0020	0.0082	< 0.0050	< 0.005	0.0034	< 0.0005	0.0007	0.0006	0.0026
7	0.146	0.56	0.26	0.017	0.011	0.029	0.049	0.011	0.029	< 0.0020	0.0082	< 0.0050	< 0.005	0.0034	< 0.0005	0.0007	0.0006	0.0026
8	0.146	0.56	0.26	0.017	0.011	0.029	0.049	0.011	0.029	< 0.0020	0.0082	< 0.0050	< 0.005	0.0034	< 0.0005	0.0007	0.0006	0.0026
9	0.146	0.56	0.26	0.017	0.011	0.029	0.049	0.011	0.029	< 0.0020	0.0082	< 0.0050	< 0.005	0.0034	< 0.0005	0.0007	0.0006	0.0026
10	0.146	0.56	0.26	0.017	0.011	0.029	0.049	0.011	0.029	< 0.0020	0.0082	< 0.0050	< 0.005	0.0034	< 0.0005	0.0007	0.0006	0.0026

Физико-механические свойства

№	Предел текуч Н/мм2	Врем. сопр. Н/мм2	Относител. Удлинение %	Загиб холодный	Ударная вязкость, КСU при					Механическое старение Дж/см2
					1	2	3	4	сред t С	
1	272	401	27	Уд	139	145	151	137	-20	29
2	272	401	27	Уд	139	145	151	137	-20	29
3	272	401	27	Уд	139	145	151	137	-20	29
4	272	401	27	Уд	139	145	151	137	-20	29
5	272	401	27	Уд	139	145	151	137	-20	29
6	272	401	27	Уд	139	145	151	137	-20	29
7	272	401	27	Уд	139	145	151	137	-20	29
8	272	401	27	Уд	139	145	151	137	-20	29
9	272	401	27	Уд	139	145	151	137	-20	29
10	272	401	27	Уд	139	145	151	137	-20	29

Дополнительные условия

№ стр.	№ поз.	Наименование доп требования	Значение	№ стр.	№ поз.	Наименование доп требования	Значение
		Гарантия свариваемости	СВ		10	Номер приказа	0006790966.1

Указанная в сертификате продукция соответствует требованиям действующей НД
реквизит: 0.22т.

2 по 6 шт, 8 по 5 шт

Определение массы продукции в связках на платформенных весах «Стан-1500», с предельной погрешностью 0,3% при массе связки от 1,7 до 4тн; 0,2% при массе связки свыше 4тн

По вопросам несоответствия товара по качеству или количеству обращаться в ООО "ТК "ЕвразХолдинг" на адрес: www.tc-evraz.com/sales/claims. Содержание радионуклидов до 0,060 кБк/кг на основании результатов контроля радиоактивности выплавленного металла лабораторией радиационного контроля. Соответствует Гигиеническим нормативам ГН 2.6.1.2159-07 (аттестат аккредитации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № САРК RU.0001.441213 от 09.04.2010 г.)

Дата печати 28.04.2018 18:45

Работник УТК: _____

РЕМЕНЕЦ Н.А.

