

Описание и назначение:

Двухупаковочная грунтовка на основе эпоксидных смол.

Предназначена для применения в комплексных системах лакокрасочных покрытий для грунтования или самостоятельной защиты поверхностей черных металлов, в том числе, с плотно держащимися продуктами коррозии, подвергающихся воздействию промышленной атмосферы, содержащей агрессивные газы и пары, либо кратковременному обливу кислотами и щелочами.

Свойства материала, технические характеристики:

Цвет: красно-коричневый, серый.

Поверхность: после высыхания пленка эмали должна быть однородной, без посторонних включений.

Способы нанесения: кистью, пневмо- или безвоздушным распылением.

Условия нанесения: при температуре окружающего воздуха и подложки от +5 °С до +35 °С.

Рекомендуемое количество слоев – 1-2.

Рекомендуемая толщина одного слоя – 50 - 70 мкм.

Теоретический расход эмали на один слой – 130-175 г/м².

Технические характеристики грунтовки:

Объемная доля нелетучих веществ, %	60-64
Массовая доля нелетучих веществ, %	72-78
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, часов, не более	24

Соотношение смешивания - Основа / Отвердитель №1 = 1000 масс. / 44 масс. ч.

Жизнеспособность – при 20 °С – не менее 8 часов.

Гарантийный срок хранения – 1 год со дня изготовления.

