

### Краткое описание применения:

Грунт-эмаль ХВ-0278 представляет собой композицию три в одном, а именно совмещает в себе свойства преобразователя ржавчины, грунтовки и эмали.

Данный вид лакокрасочной продукции уже не один десяток лет накапливает положительные отзывы среди потребителей химстойких красок.

### Подробное описание и назначение:

Грунт-эмаль ХВ 0278 предназначена для окраски металлических поверхностей, очистка которых в силу ряда причин затруднена: крупногабаритные изделия, сложный профиль обрабатываемой поверхности, наличие окалина и плотно держащейся ржавчины (слой до 75 мкм).

Эмаль ХВ-0278 предназначается для окраски различных металлических конструкций: решеток, оград, гаражей и т.п., может применяться при ремонтной окраске автомобиля для грунтования ржавых поверхностей, днищ, крыльев и прочих деталей, не нуждающихся в декоративной окраске.

### Свойства материала ХВ-0278, технические характеристики:

#### Способы нанесения

ХВ-0278 наносят на поверхность методами распыления, кистью, окунанием. До рабочей вязкости грунтовку ХВ-0278 разбавляют растворителями ксилол, ортоксилон, Р-4.

#### Цвет

Цвет пленки — любой по требованию заказчика, в т. ч. по каталогу RAL.

### Технические характеристики ХВ-0278:

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5) °С, не менее, с	25
Массовая доля нелетучих веществ, %	40-45
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С, ч, не более	1
Степень перетира, мкм, не более	40
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более	1
Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее	45
Твердость пленки по маятниковому прибору: ТМЛ, маятник А, отн. ед., не менее	0,15
Адгезия, баллы, не более	2
Стойкость пленки к статическому воздействию хлористого натрия с массовой долей 3% при температуре (20±2) °С, ч, не менее	72

### Рекомендуемые схемы окраски:

Состав наносят как самостоятельное покрытие в 2-3 слоя (1 слой действует как преобразователь ржавчины, 2 — как антикоррозионный грунт, 3 — как декоративное покрытие).

Грунт-эмаль можно использовать для защиты (в комплексном многослойном покрытии с атмосферостойкими эмалями, лаками типа ХС, ХВ, МЛ, ПФ) оборудования и металлических конструкций, подвергающихся воздействию солей, агрессивных газов и других химических реагентов, имеющих температуру не выше 60°C. При этом грунт-эмаль можно наносить по старым покрытиям и перекрывать ЛКМ из указанных выше.

**Хранение:**

Эмаль хранят в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги, действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от минус 40 °С до +40 °С.

**Гарантийный срок хранения:**

Гарантийный срок хранения эмали ХВ-0278 — 6 месяцев со дня изготовления.