



ПАСПОРТ № 25
Мазут топочный 100, II вида, малозольный, с температурой застывания 42⁰С
ГОСТ 10585-99 с изм.1-2

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» с изменением I (Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826).
ГОСТ 10585-99 с изм.1-2

Партия № 25
Резервуар № 3
Масса НЕТТО: 2300,080 т
Уровень заполнения: 4356 мм

ОКПД2 19.20.21.135*

Декларация о соответствии ТС № RU Д-РУ.АЮ68. В.01331. Срок действия по 01.12.2022*

Испытания проведены в Центральной заводской лаборатории. 187401, Ленинградская область, г. Волхов, ул. Шумская, д.1. тел. (81363) 73-939.

Аттестат аккредитации RA.RU.21АН79. Дата включения аккредитованного лица в реестр 14.10.2017.

Паспорт выдан на основании протокола испытаний № 69 от «03» октября 2019 г.

Дата изготовления: 07.10.2019 г.
Дата отбора проб: 08.10.2019 г.
Дата проведения анализа: 08.10.2019 г.

	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытания	Норма по нормативному документу	Фактически
1	Вязкость при 100 ⁰ С Условная Кинематическая Кинематическая при 50 ⁰ С	Град. ВУ мм ² /с мм ² /с	ГОСТ 6258 ГОСТ 33 ГОСТ 33	Не более 6,8 Не более 50,0 Не норм.	1,7 12,14 70,56
2	Зольность	%	ГОСТ 1461	Не более 0,05	0,03
3	Массовая доля механических примесей	%	ГОСТ 6370	Не более 1,0	0,03
4	Массовая доля воды	%	ГОСТ 2477	Не более 1,0	Отсутствие
5	Содержание водорастворимых кислот и щелочей		ГОСТ 6307	Отсутствие	Отсутствие
6	Массовая доля серы	%	ГОСТ Р 51947	Не более 1,0	0,94
7	Коксуемость	%	ГОСТ 19932	Не норм	4,5
8	Содержание сероводорода и летучих меркаптанов		ГОСТ 10585	Отсутствие	Отсутствие
9	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле	⁰ С	ГОСТ 4333	Не ниже 110	208
10	Температура застывания не выше	⁰ С	ГОСТ 20287	Не выше 42	29
11	Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо	кДж/кг	ГОСТ 21261	Не менее 40530	41650
12	Плотность при 15 ⁰ С	кг/см ³	ГОСТ 3900	Не норм.	914,2
13	Плотность при 20 ⁰ С	кг/см ³	ГОСТ 3900	Не норм.	910,9

Заключение по итогам испытаний: мазут топочный 100, II вида, малозольный, с температурой застывания 42 ⁰С соответствует требованиям технического регламента Таможенного Союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», ГОСТ 10585-99 с изм. 1-2.

Информация для потребителя:

*** - по паспорту продукции предприятия-изготовителя № 25 от 08.10.2019 г.**

Дополнительная информация:

- транспортировка и хранение по ГОСТ 1510;
- гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.



Инженер-лаборант

М.А. Воронина