

Технические условия на строганую продукцию (американский рынок) 1-2 сорт

порода ель, сосна
влажность 14(+2)%.
строжка строганая с четырех сторон (с фаской и без фаски)

толщина, мм. 19 (-0; +1)
ширина, мм. 89, 140, 184, 225 (-0; +2)
длина, см. 2440, 3050, 3660, 4270, 4880 (-0; + 2)

№	пороки	лучшая сторона	худшая сторона
1	сучки здоровые (светлые)	допускаются	
2	сучки черные гнилые пластевые (крепкие)	допускается на 1 метре 1 шт. п.м. толщ. 89-140мм - d.- 30мм п.м. толщ. 184-225мм - d.- 40мм	допускаются п.м. толщ. 89-140мм - d.- 30мм п.м. толщ. 184-225мм - d.- 40мм
3	сучки черные гнилые кромочные (крепкие)	d.- 2/3 толщины доски, на метре 1 шт.	
4	сучки несросшиеся	не выпадающие допускаются	
5	выпавшие, выпадающие и табачные пластевые сучки	не допускаются	
6	выпавшие и выпадающие кромочные сучки	допускаются d.- 15мм. 2 шт. на отдельных досках	
7	трещины пластевые сквозные	не допускаются	
8	трещины пластевые несквозные	не допускаются	допускаются тонкие длиной до 1/8 от длины п.м.
9	трещины торцевые сквозные	не допускаются	
10	трещины торцевые несквозные	не допускаются	допускаются: на одном торце до 5 см.; на двух торцах до 3 см.
11	прорость	несквозные - допускаются шириной до 7мм, сквозные длиной до 10см.	
12	сердцевина	допускается крепкая (без трещин) длиной до 1/2 от длины п.м.	
13	смоляные кармашки	допускаются (до 4мм ширины) на отдельных досках	
14	гниль мягкая	не допускаются	
15	гниль твердая	не допускаются	не допускаются
16	синева	не допускаются	не допускаются
17	окрас древесины (краснота)	не допускаются	не допускаются
18	обзол острый	не допускаются	
19	обзол тупой	не допускаются	отдельные доски допускается: шириной 7мм, длиной 50см.;
20	червоточина	не допускаются	
21	вырывы	не допускаются	отдельные доски допускается: допускаются глубиной до 2мм.
22	скол	сортируется по обзолу	
23	непрострог: на пласти на кромке	не допускаются	допускается до 1/6 от длины п.м.
		допускается до 1/5 от длины п.м.	
		допуская непрострог, размер (толщина и ширина) должен сохраняться.	
24	покоробленность продольная: по кромке по пласти	при ширине доски 89мм - до 25мм.при ширине доски140мм - до 20мм.	
		при ширине доски 89мм - до 25мм.при ширине доски140мм - до 20мм.	
25	поперечная покоробленность	при ширине 89-140мм. - до 2мм. при ширине 184-225мм. - 3мм.	

Все допустимые в отдельных досок пороки (показаны на спецификации по пунктам , 6, 8, 10, 11, 13, 19,21, 23)

не должны превышать 5% от всех досек