

АО Новбытхим - Петербургский производитель товаров бытовой химии.

Эмаль износостойкая алкидно-уретановая "Главный Технолог"



Назначение:

Предназначена для защиты и декоративной окраски бетонных, деревянных и металлических (в том числе алюминиевых) поверхностей, эксплуатирующихся как в атмосферных условиях, так и внутри помещений. Эмаль образует долговечное, износостойкое и ударопрочное, эластичное, нескользящее покрытие, устойчивое к действию воды, бензина, масла, слабых кислот и щелочей, атмосферных факторов (УФ излучение, резкие перепады температуры, осадки) и обладающее антикоррозионными свойствами.

Применяется для окраски полов, тротуарной плитки и брусчатки, бордюров металлических конструкций (в том числе легких), водных транспортных средств, эксплуатирующихся в пресной и соленой воде, для нанесения разметки на дорожное полотно и спортплощадки.

Цвет: *



серый



коричнево-красный




зеленый



синий



коричневый



черный

Преимущества:

- для наружных и внутренних работ;
- ударопрочная и износостойкая;
- водостойкая;
- атмосферостойкая;
- антикоррозионная;
- с противоскользящим эффектом;
- высокий сухой остаток;
- отличная укрывистость;
- растворяется уайт-спиритом;
- универсальная (для бетона, дерева и металла);
- образует эластичное и прочное покрытие;
- покрытие устойчиво к воздействию воды, бензина, масла, слабых кислот и щелочей;
- можно наносить различными способами: кистью, валиком, краскораспылителем.

Область применения:

- окраска бетонных полов в гаражах, складских помещениях, подвалах;

- окраска бетонных дорожек, бордюров, брусчатки, пандусов, эстакад;
- окраска деревянных полов, крылец;
- окраска металлических конструкций (в том числе из алюминия).

Ограничения

Не рекомендуется наносить на свежую бетонную стяжку, выдержать ее не менее 1 месяца до полного удаления влаги.

Состав

Алкидно-уретановая смола, органические растворители, пигменты, минеральные наполнители.

Способ применения

Деревянные поверхности очистить от пыли, грязи, зашкурить, при необходимости обезжирить, обработать "ЭКО-Пропиткой" "Главный Технолог" или другими составами против гниения. Ржавые металлические поверхности рекомендуется покрыть "Грунт-эмалью по ржавчине «3 в 1»", ГФ-021 или другими аналогичными по назначению лакокрасочными материалами. Бетонные поверхности очистить от грязи и старой краски с помощью скребков, щеток или шлифовальных машин. Жировые загрязнения удалить вместе с верхним слоем поверхности. Очистить от пыли. Свежая поверхность бетона или цементной стяжки должна быть выдержана до полного удаления влаги, как правило, не менее одного месяца. Ранее окрашенные поверхности зашкурить до матового состояния. Для выравнивания поверхностей использовать шпатлевки: ХВ-0016, "Для окон, дверей, подоконников" "Главный Технолог" или подходящие по назначению.

Перед применением эмаль тщательно перемешать. Для доведения до рабочей вязкости или при нанесении распылителем эмаль разбавить уайт-спиритом. Этот же растворитель пригоден для очистки инструмента от невысохшей эмали. На деревянные и металлические поверхности эмаль наносится в 1-2 слоя с помощью кисти, валика или распылителя с промежуточной сушкой 2-3 часа. На бетонные поверхности и брусчатку эмаль наносится в 2 слоя: первый слой грунтовочный - с разбавлением уайт-спиритом на 10-20 % от объема, второй - без разбавления.

Время сушки:

- до отлипа – 4 часа;
- до полного высыхания – 24 часа;
- до формирования износостойкого покрытия - 96 часов.

Расход 90-110 мл/м² в 1 слой.

Работы проводить при температуре от +5 °С до +30 °С.

Срок годности: 36 месяцев.

Фасовка, упаковка:

- банки оцинкованные вместимостью 0,75 л, упаковываются в гофроящики по 6 шт.;
- банки оцинкованные вместимостью 2,1 л, упаковываются в гофроящики по 6 шт.;
- евроведра вместимостью 20 л, упаковываются в индивидуальные гофроящики.

Примеры работ:

[Фотогалерея](#)

Сертификаты:

[Свидетельство о государственной регистрации](#)

----- [12-07-2019] --- (13:14:49) ----- АО Новбытхим -----

Оригинал : http://www.newchem.ru/index.php?id=prod&tree=new&pr=em_is_atm