



A1 ORGANIC КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ

ДЛЯ СТЕН И ПОЛА
УСТОЙЧИВ К СПОЛЗАНИЮ
ПОКРЫТИЕ 5-6 м²

ЗАТИРКА ШВОВ УЖЕ ЧЕРЕЗ 12 ЧАСОВ
ДЛЯ СУХИХ И ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

A1 ORGANIC - это органический клей высшего качества, с улучшенным полимерным составом, в основе которого лежит цементный порошок средней плотности, предназначенный для многоцелевого использования как для керамической, так и для мраморной плитки.

A1 обладает звукоизоляционным свойством, устойчив к воде и погодным условиям, предназначен для использования при проведении отделочных работ **внутри и снаружи** зданий.



bsi.





ПОДХОДЯЩИЕ ПОВЕРХНОСТИ

Идеально подходит под:

- Все виды керамогранита, керамической и кафельной плитки
- Искусственного мрамора и напольные покрытия из цемента террасцо
- Все виды мозаики
- Цементные блоки
- Композитную виниловую и асфальтовую плитку
- Линолеум
- Существующую керамическую плитку и искусственный камень
- Системы "теплый пол"
- Цементную штукатурку, бетон, затвердевшие растворы, кирпич и кирпичную кладку

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Перед началом работ убедитесь, что поверхность полностью высохла и затвердела, основание является прочным, ровным и обладает несущей способностью. Удалите с поверхности масляные пятна, химикаты, краску, смазочные материалы, грязь, пыль и другие загрязнения, для улучшения адгезии (сцепления).

Основания, представляющие собой новые бетонные плиты, должны быть затвердевшими и ровными, в данном случае рекомендуется выдержать 28 дней до начала работ по укладке плитки для достижения максимальной прочности основания и последующего сцепления с поверхностью.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Для внутренних и наружных работ с полом и стенами
- Для сухих и влажных помещений
- Для систем "теплый пол"
- Горизонтальная и вертикальная укладка плитки в любых направлениях: "сверху вниз" и "снизу вверх"
- Оснащен антимикробной технологией для защиты обрабатываемой поверхности

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Используйте в хорошо проветриваемых условиях, с использованием защитного инвентаря первой необходимости: маска, перчатки, защитные очки. Избегайте вдыхания пыли. Во избежание раздражения, исключите контакт с кожей и глазами: при попадании раствора незамедлительно и осторожно промойте область поражения большим количеством воды в течении нескольких минут, с использованием мыла или других очищающих средств. В случае возникновения раздражения немедленно обратитесь за медицинской помощью. Беречь от детей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Насыпная плотность	≈ 1.2 кг/л	Полное нагружение	через 28 дней - 17.9 Н/мм ²
Масса готового раствора	≈ 1.7 кг/л	Прочность на изгиб	более, чем 1Н/мм ²
Время жизни раствора	≈ 4 часа	Устойчивость к сползанию	менее, чем 0.5 мм
Открытое время	≈ 30 минут	Цвет	белый и серый
Возможность хождения	≈ через 12 часов	Срок хранения	12 месяцев с даты производства

* результаты испытаний получены в лабораторных условиях

ГАРАНТИЯ

50 лет системной гарантии (Великобритания и Канада), при соблюдении правил приготовления, использования и хранения, указанных на упаковке, а также на продукцию бренда QUANTUVIS International.



BUILD RIGHT



Соответствует стандарту
BS EN 12004 C1T



РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Насыпьте сухую смесь в емкость с чистой водой из расчета 25 кг на 5.25 л для механического перемешивания и 6.0 л для ручного перемешивания. Перемешайте вручную или с помощью небольшого строительного миксера до получения однородной массы. Оставьте смесь на 5-10 минут и снова перемешайте. Дальнейшее перемешивание раствора во время укладки производится без добавления воды и смеси. Держите смесь "взбитой" во время использования.

Пропорции смешивания		Перемешивание	
Вода, л	Сухая смесь, кг	Метод	Инструмент
5.25	25	Механический	Строительный миксер
6.00	25	Ручной	Строительная лопата

2. ПРИМЕНЕНИЕ

Нанесите раствор на подготовленное основание плоской стороной обычного шпателя. Твердо нажимая разровняйте раствор по поверхности и уберите излишки зубчатым шпателем (гребенкой) - это позволит оставить на поверхности достаточное количество клея, который будет равномерно распределен и заполнит все пространство основания плитки. Положите плитку, плотно прижав ее к поверхности.

3. РАБОТЫ ПО УКЛАДКЕ ПЛИТКИ

Нанесите необходимое количество клея на поверхность, разровняйте зубчатым шпателем. Используйте зубчатый шпатель (гребенку) подходящего размера, чтобы обеспечить одинаковый слой клея на поверхности, а значит, и равномерную укладку плитки. Положите плитку на клей и откорректируйте ее расположение в течении 15 минут. Легкими постукиваниями резиновым молотком (киянкой) обеспечьте равномерное распределение клея и прочность соединения.

ПРИМЕРНЫЙ РАСХОД

Упаковка (бумажный мешок), кг	Толщина слоя, мм	Расход, м ²
25	≈ 3	≈ 5.7
25	≈ 6	≈ 2.8
25	≈ 8	≈ 2.0
25	≈ 10	≈ 1.7

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СРОК ГОДНОСТИ

Мешок с сухой смесью следует хранить в сухом прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей, избегая сильной жары или холода.

Срок хранения в заводской, неповрежденной упаковке, составляет 12 месяцев с даты производства (указана на упаковке).

FOR MORE INFORMATION

WWW.QUANTUVISGROUP.COM

QUANTUVIS INTERNATIONAL

Bridgefield St., Rochdale
O111 4EY, United Kingdom
Tel.: +44 (0) 1706 53095