1. Доска обрезная березовая влажностью 6-8% без окраса.
Зачетные размеры: 25 x 75 / 100 / 125 / 150
Размеры распиловки: 29 (30) x 83 / 110 / 137 / 165
Длины: 2400 / 2700 / 3000 мм
Припуск по длине: не менее 50мм.
Допуски: по толщине -0/+3, по ширине -0/+5мм
Сорт А - 3-4 стороны без дефектов и сучков. На второй стороне допускается до 2 сучков на погонный метр. С правильной геометрией распила, прямой, без сердцевины, изменений цвета и покраснений, распиленный из свежего бревна,

Сорт АВ - Материал с редкими сучками, в котором без сучков должно быть не менее 70% от длины доски с учетом того что минимальная учитываемая длина составляет 50 см. С правильной геометрией распила, прямой, без сердцевины, изменений цвета и покраснений. Распиленный из свежего бревна.
2. Доска обрезная березовая влажностью 16%
Сорт ВВ - С правильной геометрией распила, без окраса, прямой, без сердцевины, изменений цвета и покраснений. Распиленный из свежего бревна.

Сорт С: Допускается ложное ядро без ограничений. Количество суков не ограничено, диаметр суков не должен превышать 1/3 ширины доски, и не должен уменьшать механические показатели прочности доски.
Не допускается: Обзол, прорость, любые виды гнили, сердцевидная трубка, следы от насекомых, трещины, кривизна, масляные пятна, грязь, наличие досок, напиленных не в размер.

Упаковка для длин от 1800 до 3000мм: продукция упаковывается в транспортные пакеты в 22 ряда с прокладками через каждые 5 рядов. 5 прокладок в ряд. Обвязка пакета металлической или пластиковой лентой на 3 ногах (ноги привязаны пластиковой лентой к пакету), размер пакета не более 1, 2 метра по ширине.