

Показатель	Хитозан (ПолиГал)
Внешний вид	Сыпучий порошок от белого до серо-желтого или серовато-розового цвета
Фракционный состав, % мас. -количество гранул размером более 0,63 мм (30 меш), не более	5,0
Средний размер гранул, мм	0,25 - 0,42 (60 – 40 меш)
Степень деацетилирования, %, не менее	85
Динамическая (кажущаяся) вязкость 1% раствора в 1% растворе уксусной кислоты (25 ⁰ С), сПз, не менее	150 - 250
Характеристическая вязкость в ацетатном буфере (25 ⁰ С), дл/г, не менее	4,5
рН водной суспензии при температуре 25 ⁰ С	6,0-7,5
Потеря массы при высушивании, температура 105 ⁰ С, 2 часа, % не более	10,0
Массовая доля белковых примесей, % не более	0,2
Содержание тяжелых металлов и микробиологические показатели	В соответствии с требованиями СанПиН 2.3.2.1078-01