

Бордюр тротуарный гранитный 80x200x1000

серого цвета с фаской

Средняя плотность 2750 кг/м³

Предел прочности при сжатии 145,7 МПа

Предел прочности при изгибе 14,3 Мпа

Коэффициент влагопоглощения 0,36 %

Коэффициент истираемости 0,13 г/см² Морозоустойчивость не менее F 300

ГОСТ 32018-2012

1000 п.м

Бордюр дорожный гранитный 150x300x1000 серого цвета с фаской

Средняя плотность 2750 кг/м³

Предел прочности при сжатии 145,7 МПа

Предел прочности при изгибе 14,3 Мпа

Коэффициент влагопоглощения 0,36 %

Коэффициент истираемости 0,13 г/см²

Морозоустойчивость не менее F 300

ГОСТ 32018-2012

Нужен или в Магадане, Якустке, Владивостоке

3 000 п.м