

Массовая доля серы 0,78%

Плотность 929

Температура вспышки 89 градусов цельсия

Температура застывания 20 градусов цельсия

Вязкость условная при 50 градусах цельсия 7,28