МАТЕРИАЛЫ	Размер зерна (мм / меш)	Al_2O_3 (%)	SiO_2 (%)	Fe_2O_3 (%)	TiO_2 (%)	CaO (%)	MgO (%)	Na_2O (%)	K_2O (%)	ППП (LOI) (%)	Объёмная плотность (г/см³)
ТАБУЛЯРНЫЙ ГЛИНОЗЁМ	3–5, 1–3, 0–1, 325 меш	Мин. 99	Макс. 0,2	Макс. 0,1	0	0	0	0,35	0	0	Мин. 3,5
БЕЛЫЙ ПЛАВЛЕНЫЙ ГЛИНОЗЁМ	3–5, 1–3, 0–1, 0–0,1, 325 меш	Мин. 99	Макс. 0,2	Макс. 0,1	0	0	0	0,35	0	0	Мин. 3,5
РЕАКТИВНЫЙ ГЛИНОЗЁМ	D50 (мкм): 2,1 BET (м²/г): 1,9	99,5	0,06	0,02		0,02	0,01	0,25			
БОКСИТ (КИТАЙ)	3–5, 1–3, 0–1, 0–0,1, 325 меш	Мин. 86	< 8	Макс. 2	< 4	< 0,6		< 0,3		< 0,5	Мин. 3,15
ЦЕМЕНТ UNION UAC 80N2	Blaine: 9500–10900	80–82	0,03–0,3	0,02–0,1		17–19	0,1–0,3				
SECAR 80 (ФРАНЦИЯ)	Blaine: > 8000	79,5–82,5	< 0,35	< 0,2	< 0,3	16,2–17,8	< 0,5	< 0,7			
ПЛАВЛЕНЫЙ МАГНЕЗИТ	3–5, 1–3, 0–1, 0–0,1, 325 меш Фракция 0–30 мм	≤ 0,2	≤ 0,8	≤ 0,6		≤ 1,2	≥ 97				≥ 3,45
ПЛАВЛЕНЫЙ МАГНЕЗИТ	3–5, 1–3, 0–1, 0–0,1, 325 меш Фракция 0–30 мм	≤ 0,2	≤ 0,6	≤ 0,5		≤ 0,9	≥ 98				≥ 3,50
МЁРТВОЖЖЁНЫЙ МАГНЕЗИТ	3–5, 1–3, 0–1, 0–0,1, 325 меш Фракция 0–30 мм	< 0,70	< 0,65	< 0,70		< 1,40	> 97				> 3,30
ПЛАВЛЕНАЯ ШПИНЕЛЬ	3–5, 1–3, 0–1, 0–0,1, 325 меш	74–80	≤ 0,4	≤ 0,2			19–25				≥ 3,36
СПЕЧЁННАЯ ШПИНЕЛЬ	3–5, 1–3, 0–1, 0–0,1, 325 меш	89–92	≤ 0,25	≤ 0,15		≤ 0,25	8–11	≤ 0,35			≥ 3,30