



ШТУКАТУРНО-КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ

БРИЗ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сухая смесь на основе портландцемента, фракционированного наполнителя и химических добавок. Применяется при устройстве систем наружной теплоизоляции зданий для приkleивания на обычные основания стен теплоизоляционных плит из пенополистирола и минеральной ваты, а также нанесения на их поверхность базового защитного слоя, армированного стеклотканной сеткой, с последующим покрытием декоративной штукатуркой. Используется для создания «дышащих» систем утепления фасадов как новых, так

и старых зданий. Для ручного и машинного нанесения. Рекомендована для детских и медицинских учреждений. Для внутренних и наружных работ. Работы производятся при температуре от + 5°C до + 30°C во всех климатических зонах.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

При приклеивании пенополистирольных и минераловатных плит: Поверхность основания должна быть сухой, прочной, очищенной от пыли, грязи, жировых и масляных пятен, отслоений. Для усиления прочности сцепления материала с основанием поверхность рекомендуется предварительно обработать грунтовкой.

При создании базового защитного слоя: Неровности на поверхности плит утеплителя, превышающие 2 мм, например, в местах стыков, прошлифовать грубой нацдачной бумагой и обеспылить.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Для приготовления раствора необходимо сухую смесь засыпать в емкость с чистой водой, из расчета 1 мешок смеси на 5,0 - 5,75 л воды, при непрерывном перемешивании электродрелью с минсерной насадкой до получения однородной, без комков, пластичной массы. Полученный раствор выдержать 5 минут для дозревания, затем перемешать повторно. Раствор готов к применению в течение 2-х часов. При увеличении расхода воды снижаются прочностные характеристики.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

При克莱ивание пенополистирольных и минераловатных плит: Смесь наносится на пенополистирольную плиту точечно-рамочным способом, т. е. полосой шириной 5-8 см и толщиной 1-2 см по периметру плиты и дополнительно точками (минимум три) в средней части плиты. Количество наносимого клея должно обеспечивать площадь контакта не менее 40%. Плиту с нанесенным клеем следует сразу же приложить к основанию и прижать ударами длинной терки. Монтаж плит осуществляется встык, кромка к кромке, в одну плоскость, с Т-образной перевязкой швов. Швы и места соединения плит должны быть свободны от клея. При при克莱ивании минераловатных плит места, на которые будет наноситься клеевой раствор, должны быть предварительно зашпаклеваны тонким слоем раствора, тщательно втирать его кельмой в поверхность ваты. Монтаж минераловатных плит производится также как в системе с пенополистирольным утеплителем. К дополнительному креплению теплоизоляционных плит дюбелями и созданию базового защитного слоя можно приступать не ранее чем через 3 дня после при克莱ивания.

Создание базового защитного слоя: Смесь наносится на поверхность теплоизоляционных плит зубчатым шпателем. На свежий слой смеси укладывается армирующая стеклотканная сетка с нахлестом полотен не менее 10 см и вдавливается зубчатой стороной шпателя. Сразу же наносится второй слой смеси толщиной до 3 мм. Запрещается укладывать сетку непосредственно на теплоизоляционный слой. Сетка должна находиться внутри базового слоя и не просматриваться на его поверхности. Неровности на поверхности базового слоя выравнивают нацдачной бумагой на следующий день после его создания. К нанесению декоративного покрытия можно приступить не ранее чем через 3 дня после создания базового защитного слоя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Ориентировочный расход воды на 1 (один) кг смеси, л	0,20 - 0,23
Ориентировочный расход смеси: при при克莱ивании плит, кг на 1 м. кв.	5,0
при создании базового защитного слоя, кг на 1 м. кв.	5,0
Прочность на скатие через 28 суток, МПа, не менее	10,0
Адгезия к бетону в возрасте 28 суток, МПа, не менее	1,0
Адгезия к пенополистиролу в возрасте 3 суток	Разрыв по материалу
Адгезия к минеральной плитке в возрасте 3 суток	
Открытое время, минут, не менее	20
Время корректировки плиты, минут, не менее	15
Жизнеспособность, час, не менее	2
Температура эксплуатации, °C	от -50 до +70
Морозостойкость затвердевшего раствора, не менее	F75



АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ



МОРОЗОСТОЙКАЯ



УДАРОПРОЧНАЯ



ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ

Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления. Фасовка 25 кг / ГОСТ Р 54359