

ООО «МОССТРОЙКОНТРОЛЬ»

ИНН 5074052115 КПП 507401001 ОГРН 1145074411899 Юридический адрес: 142100, Московская область, г. Подольск, ул. Юбилейная, дом 7, эт.1, пом. 2, комн. 3 тел: (495) 941-64-27 Расчетный счет Р/с: 40702810600000018709 АО "АЛЬФА-БАНК" БИК 044525593 Корр. счет 330101810200000000593

Коммерческое предложение

Компания ООО «МОССТРОЙКОНТРОЛЬ» предлагает с карьера «Лычево» строительный песок:

Цена на условиях самовывоза (с учетом НДС):

Песок карьерный - **170** руб./м3 МК **1,2-1,5** КФ - **0,8** метр в сутки

Песок карьерный - **170** руб./м3 МК **1,3-1,9** КФ - **2,4** метр в сутки

Местонахождение карьера Московская область Сергиево-Посадский муниципальный р-н вблизи деревни Лычево.

1. Наличие лицензии.
2. Круглосуточный режим работы 24/7
3. Цена от производителя.

Протокол результатов испытаний прилагаем.

	028/2		Заказчик:	ООО «Центр исследований и сертификации «РЕГИОН»
«28»	января	2020	Объект:	Карьер Лычево
			Адрес:	МО Сергиево-Посадский р-н д. Лычево

ПРОТОКОЛ результатов испытаний грунта

Согласно договоренности между ООО «Центр исследований и сертификации «РЕГИОН» и ООО «Архивилд», проводились испытания образцов грунта, отобранных Заказчиком и доставленных в помещение лаборатории

Целью проведения испытаний являлось определение и оценка физических характеристик грунта.

Отбор проб песка проводился Заказчиком по ГОСТ 8735-88 «Песок для строительных работ. Методы испытаний» и доставлен в помещение лаборатории.

В ходе испытаний были определены следующие характеристики:

- Зерновой состав и модуль крупности путем рассева песка на стандартном наборе сит, насыпная плотность, истинная плотность, содержание пылевидных и глинистых частиц методом отмучивания, влажность согласно ГОСТ 8735-88 «Песок для строительных работ. Методы испытаний»;
- Коэффициент фильтрации песка по ГОСТ 25584-2016 «Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации» с использованием прибора Союздорнии для определения коэффициента фильтрации песчаных грунтов;
- Тип песка определен по ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия».

Результаты проведенных испытаний приведены в Таблице 1.

Сводная таблица результатов определения физических характеристик грунта

Таблица 1

Номер пробы	Место отбора образцов, оси, отметки	Тип грунта	Наименование остатка	Зерновой состав, %						Содержание гравия свыше 10мм, %	Содержание гравия 5-10мм, %	Модуль крупности	Влажность, %	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %.	Содержание глины в комках, %.	Коэффициент фильтрации, м/сут	Насыпная плотность, г/см ³	Истинная плотность, г/см ³
				>2,5 мм	1,25 мм	0,63 мм	0,315 мм	0,16 мм	<0,16 мм									
1	Проба №1	Песок мелкий	Частный	0,3	0,8	6,3	74,9	15,9	1,8	0,5	0,3	1,8	0,07	0,8	0,1	2,40	1,46	2,67
			Полный	0,3	1,1	7,4	82,3	98,2	-									

Примечание: Песок для строительных работ соответствует ГОСТ 8736-2014.

Начальник лаборатории

Инженер



Газин Э. М.

Сопочкин А. С.