



КРЕПС "ЦШ" – сухая строительная смесь на основе портландцемента и фракционированного песка (0,63 мм), модифицированная специальными добавками.

При смешивании с водой образует пластичную растворную смесь, удобную для нанесения и последующего заглаживания. Совместное применение с противоморозной добавкой КРЕПС АНТИФРИЗ позволяет проводить работы при температуре до минус 10С.

Применяется для выравнивания стен и потолков по бетонным, кирпичным, газо- и пенобетонным основаниям, по крупнозернистым цементным штукатуркам.

Для внутренних и наружных работ.

Для ручного и механизированного нанесения.

Срок хранения: 12 месяцев с даты изготовления.

Вид упаковки: 25 кг

Наименование показателя	Нормируемые значения
Максимальная фракция	0,63 мм
Расход материала	12 кг/ м ² /10 мм
Количество воды:	
- 1 кг	0,19-0,23 л
- 25 кг (мешок)	4,75-5,75 л
Подвижность	П _{к3}
Время пригодности раствора к использованию, не менее	2 часа
Минимальная толщина слоя	5 мм
Максимальная толщина слоя при однослойном выравнивании	
По бетону	15 мм
По кирпичу	25 мм
Прочность на сжатие в возрасте 28 суток, не менее	2,0 МПа (М20)
Температура применения	от +5°С до +30°С
Прочность сцепления с основанием (адгезия), не менее	0,3 МПа
Морозостойкость затвердевшего раствора, не менее	35 циклов (F35)