



Общество с ограниченной ответственностью «ТИЛИЯ»  
 617833, Пермский край, Чернушинский район,  
 г. Чернушка, ул. Свердлова, д. 58  
 ИНН: 5957018090 КПП: 595701001 ОГРН: 1165958057980  
 Телефон: 89824362006, E-mail: ksp@tiliya.ru

### Технические характеристики на березовый щит:

1. Отклонение от перпендикулярности сторон не более 2мм на 1метр
2. Влажность 8% (+/-2)
3. Пиломатериал, используемый для изготовления щита, проходит сушку в сушильных камерах конвективного типа
4. Конечная обработка шлифовальной лентой зерном 100 единиц (120 единиц – по запросу)
5. Кромочное соединение на гладкую фугу, паркетное сращивание по длине (закрытый мини шип с заплечиками)
6. Ширина ламелей 35-45 мм. В одном щите – их ширина одинаковая.
7. Мебельный щит цельно ламельный – изготавливается из цельных ламелей, полученных без вырезки дефектов и без сращивания по длине
8. Склеивание ламелей производится клеем категории D3 (по согласованию возможно D4)
9. Сорт готового щита: А/А; А/В; А/С; В/В; В/С; С/С; А/О; В/О
10. Толщина: от 18 мм до 80 мм – допустимые предельные отклонения -0,1 / +0,4 мм
11. Ширина: до 1220 мм – допустимые предельные отклонения -0 / +10 мм
12. Длина: до 3030 мм – допустимые предельные отклонения -0 / +10 мм

### Нормы ограничения пороков древесины:

Наименование пороков древесины	Сорт А:
Сучки здоровые сросшиеся светлые	Не допускаются
Сучки темные здоровые	Не допускаются
Сучки не сросшиеся загнившие, гнилые и табачные	Не допускаются
Сердцевина	Не допускаются
Ложное ядро	Не допускаются
Заделка пробками	Не допускаются
Минеральные вкрапления	Незначительные
Светлые разбросанные глазки	Незначительные
Наименование пороков древесины	Сорт В:
Сучки здоровые сросшиеся светлые	Допускаются диаметром не более 5 мм
Сучки темные здоровые	Допускаются диаметром не более 5 мм, не более 1 шт на 1 п/м
Сучки не сросшиеся загнившие, гнилые и табачные	Не допускаются
Сердцевина	Допускается
Ложное ядро	Допускается
Заделка пробками	Не допускаются
Минеральные вкрапления	Допускается
Наименование пороков древесины	Сорт С:
Сучки здоровые светлые	Допускается
Сучки темные здоровые	Допускается
Сучки темные здоровые не сросшиеся	Допускается
Сучки загнившие, гнилые, табачные и выпадающие	Не допускаются
Сердцевина	Допускается
Ложное ядро	Допускается
Заделка пробками	Не допускаются
Минеральные вкрапления	Допускается
Трещины в сучках	Допускаются в границах сучка
Наименование пороков древесины	Сорт О:
Сучки здоровые светлые	Допускается
Сучки темные здоровые	Допускается
Сучки темные здоровые не сросшиеся	Допускается
Сучки загнившие, гнилые, табачные и выпадающие	Не допускаются
Сердцевина	Допускается
Ложное ядро	Допускается
Заделка пробками	Не допускаются
Минеральные вкрапления	Допускается
Трещины в сучках	Допускаются в границах сучка
Обзол	Допускается не более 50% от ширины ламели и не более 50% глубины щита

