

Powdered Activated Carbon
(древесный порошковый активированный уголь)

Silcarbon CW30



Порошковый активированный уголь древесный.

Технические данные

	Нормируемое значение	Типичное значение
Внешний вид:	мелкий черный порошок	
Степень измельчения:	около 90 % < 80 Micron	> 80 µm 8% 40 - 80 µm 22 % < 40 µm 70 %
Влажность при упаковке:	около 15 %	8 %
Содержание золы:	6 % макс.	4%
Сульфиды:	не обнаружены	
Значение pH:	3 – 6	4
Йодное число:	> 900 мг/г	950 мг/г
Метиленовый голубой:	> 25 g / 100 г	29 г / 100 г
Удельная поверхность:	около 1300 м ² /г	
Silcarbon обесцвечивающий фактор:	0,6 – 0,8	0,7
Стандартная упаковка:	мешок 20 кг	

Закажите активированный уголь Silcarbon

www.silcarbon.ru

8-911-736-63-88 ООО «Индига», Алексей Денисов

факс 8-812-309-25-99

info@silcarbon.ru

