

Tashkent region, Ahangaran district,
256 Alisher CCV
postal address: Tashkent city, Shayhontohur district,
6 Furkat street
Tel.: +998-97-738-10-24, +998-71-203-50-00

Ташкентская область, Ахангаранский район,
«Алишер» МФЙ, дом - 256
почтовый адрес: г.Ташкент, Шайхонтохурский район
улица Фурката, 6
тел.: +998-97-738-10-24, +998-71-203-50-00

HR/PC: 2020 8840 4009 0388 0002, МФО: 00487, СТИР / ИНН: 200 465 373
«Ipoteka bank» ATIB Ahangaran branch / Ахангаранский филиал АТИБ «Ипотека банк»

«10» March 2023

«10» Марта 2023 года

Технический Анализ Активированной Отбеливающей Глины Merit Clear F101

Способ активации: серной кислотой	
pH (10% фильтрованная суспензия, %)	3 – 4.5
Остаточная кислотность (мг КОН/г.)	0.3
Свободное содержание влаги (потери при 105°C, % массы)	8 – 12
Удержание масла (%)	18 – 25
Насыпная плотность (грамм/литр)	500 – 650
Скорость фильтрации (грамм/мин)	1.62
Площадь поверхности (В.Е.Т.), м²/грамм, не менее	185
Размер частиц, пропущенных через стандартное сито Тайлера:	
> 150 мкм (%)	6
> 100 мкм (%)	14
> 63 мкм (%)	30
> 45 мкм (%)	44
> 25 мкм (%)	65
Химический состав (с массой, %):	
Метод анализа/спецификации - ASTM C-323:	
Диоксид кремния (SiO ₂)	66.2
Оксид алюминия (Al ₂ O ₃)	17.3
Оксид железа (Fe ₂ O ₃) (%)	3.8
Оксид кальция (CaO) (%)	0.9
Оксид магния (MgO) (%)	2.0
Оксид натрия (Na ₂ O) (%)	0.2
Оксид калия (K ₂ O) (%)	1.9
Потери при сжигании (%)	7.1

Лаборант



Руководитель Лаборатории



Менеджер по обеспечению качества

