

### **IMPREGNANTE:**

Пропитка (морилка) на основе растворителя для внутренних и внешних работ. Материал не образует пленки, глубоко проникает в волокна древесины, защищая и усиливая естественный рисунок.

### **Основные характеристики:**

- Защищает от УФ-лучей, грибка, плесени
- Отличная эластичность.
- Отличная стойкость к суровым условиям (горные, морские).

### **Применение:**

На новой или уже окрашенной древесине, в помещении или на открытом воздухе, в любой среде (морской, горной, городской, промышленной), на окна и двери, доски, балконы, лодки и т. д.

Обладая отличной проникающей способностью, повышает стойкость древесины к атмосферным явлениям.

Состав гарантирует длительную защиту древесины от гниения (базидиомицеты), синих пятен (аскомицеты), так и от деятельности насекомых (мокриц, термитов и др.) за счет специального комплексного профилактического действия компонентов. Наличие пигментов с исключительной стабильностью усиливает текстуру древесины и обеспечивает стойкость цвета.



### **Нанесение:**

Поверхность, окрашиваемую IMPREGNANTE, необходимо подготовить соответствующим образом, а именно:

#### ***На новых поверхностях:***

Для достижения лучшего результата необходимо отшлифовать поверхность и нанести один или несколько слоев продукта с интервалом не менее 5 часов, чередуя их с легкой шлифовкой.

#### ***На уже окрашенных поверхностях:***

Рекомендуется полное удаление после шлифовки или удаления краски. Продукт следует наносить на голую древесину. Нанесите один или несколько слоев продукта, чередуя их с легкой шлифовкой.

Поверхность, обработанную IMPREGNANTE необходимо со временем обновлять без шлифования, путем тщательной очистки водой с мылом или моющим растворителем.

Не рекомендуется наносить только бесцветную пропитку на поверхности снаружи. Колерованная морилка обладает лучшей устойчивостью к воздействию УФ-лучей, за счет содержания в ней пигментов с исключительной стабильностью.

### **Рекомендуемые способы нанесения :**

Кистью, валиком, погружением, распылением, безвоздушным распылением.

### **Условия окружающей среды и субстрата:**

Основание должно быть сухим, очищенным от пыли, жира и любых других загрязняющих веществ

Температура окружающей среды: мин. 10°C / макс. 35°C

Относительная влажность окружающей среды: <75%

Температура основания: мин. 10°C / макс. 35°C

### **Разбавление:**

Пропитка готова к использованию.

Тщательно перемешивайте продукт ДО и ВО ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ, чтобы гарантировать его постоянную однородность.

### **Хранение:**

В прохладном и хорошо проветриваемом помещении.

Держите банку плотно закрытой, перевернутой и защищенной от мороза и источников тепла.

### **Физические характеристики:**

(при 20°C и относительной влажности 50–60%)

Удельный вес	0,95 ± 0,02 кг/л
Расход (*)	9-12м <sup>2</sup> /л на слой
Сушка	1 час от пыли 5 часов на перекрас
Срок хранения	Не менее 36 месяцев

\*Расход зависит от характера и пористости поверхности.

### **Цвета:**

10 готовых цветов, а так же осуществляется колеровка по каталогу.

colori / colors	
	NEUTRO
	DOUGLAS
	CASTAGNO
	MOGANO
	CILIEGIO
	NOCE CHIARO
	NOCE SCURO
	WENGÉ
	QUERCIA
	BIANCO

### **Фасовка:**

750мл; 2500мл, 5 л, 10 л.

### **Меры предосторожности:**

В дополнение к предупреждениям о рисках и мерах предосторожности, которые регулируют IMPREGNANTE в форме производства и которые указаны на контейнере, рекомендуется перед применением продукта ознакомиться с соответствующим ПАСПОРТОМ БЕЗОПАСНОСТИ. Тем не менее, рекомендуется использовать защитные перчатки и очки и наносить средство в хорошо проветриваемом помещении.