

PRIMER:

Универсальный антикоррозийный грунт. Гарантирует хорошую защиту поверхностей, подверженных воздействию атмосферных факторов, и отличную адгезию ко всем основаниям. Подходит для: металла (железо, сплавы, оцинкованный лист), дерева, кирпичной кладки, пластика (кроме ПЭ (полиэтилен) и ППЭ (пенополиэтилен)).

Основные характеристики:

- Отличная адгезия ко всем поверхностям
- Хорошая антиоксидантная защита
- Скорость высыхания



Применение:

Металл (железо/сплавы и оцинкованный лист), дерево, кирпичная кладка, пластик (кроме ПЭ (полиэтилен) и ППЭ (пенополиэтилен)). Может наноситься на изделия, предназначенные для эксплуатации в городских, сельских, прибрежных и промышленных средах средней агрессивности. Быстрое высыхание позволяет использовать Primer в нитроциклах.



Нанесение:

Окрашиваемая ПРАЙМЕРОМ поверхность должна быть подготовлена соответствующей обработкой, а именно:

На новых поверхностях:

для лучшего закрепления и увеличения срока службы поверхность необходимо тщательно обезжирить водой с мылом или мощным растворителем. Отшлифуйте и нанесите один или несколько слоев продукта с интервалом не менее 12 часов, чередуя их легким шлифованием.

На уже окрашенных поверхностях:

Если ранее существовавший слой краски не предполагает ее полного удаления, обезжирить водой с мощным средством, промыть.

Если ранее существовавшая краска находится в фазе отслоения, тщательно очистите и отшлифуйте эти части или приступайте к удалению с помощью средства для удаления краски. Промойте растворителем или водой с мылом, затем нанесите один или несколько слоев продукта, чередуя их с легкой шлифовкой.

Рекомендуемые способы нанесения :

кистью, валиком, погружением, распылением, безвоздушным распылением.

Условия окружающей среды и субстрата:

Основание должно быть сухим, очищенным от пыли, жира и любых других загрязняющих веществ

Температура окружающей среды: мин. 10°C / макс. 35°C

Относительная влажность окружающей среды: <75%

Температура основания: мин. 10°C / макс. 35°C

Разбавление:

Лак готов к использованию, при необходимости допускается разбавление любым универсальным синтетическим растворителем. Тщательно перемешивайте продукт ДО и ВО ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ, чтобы гарантировать его постоянную однородность.

Хранение:

В прохладном и хорошо проветриваемом помещении.

Держите банку плотно закрытой, перевернутой и защищенной от мороза и источников тепла.

Физические характеристики:

(при 20°C и относительной влажности 50–60%)

| | |
|---------------|------------------------------|
| Удельный вес | 1,20 ± 0,02 кг/л 8 |
| Расход (*) | 10м ² / л на слой |
| Вязкость | 2000сР Brookfield vel.60 5 |
| | 5 часов от пыли |
| Сушка | 12 часов на перекрас |
| Срок хранения | Не менее 36 месяцев |

*Расход зависит от характера и пористости поверхности.

Цвета:

colori / colors

| | |
|--|--------|
|  | BIANCO |
|  | GRIGIO |

Фасовка:

125мл; 500мл; 2500мл

Меры предосторожности:

В дополнение к предупреждениям о рисках и мерах предосторожности, которые регулируют PRIMER в форме производства и которые указаны на контейнере, рекомендуется перед применением продукта ознакомиться с соответствующим ПАСПОРТОМ БЕЗОПАСНОСТИ. Тем не менее, рекомендуется использовать защитные перчатки и очки и наносить средство в хорошо проветриваемом помещении.