

PROTECTIVE for GOLD Paint:

Прозрачный лак на основе растворителя. Рекомендуется для защиты позолоты на растворителе для внутренних и внешних работ. Также подходит для повышения защиты и сопротивления особо хрупких предметов.

Основные характеристики:

- Отличная адгезия к любой поверхности.
- Водоотталкивающие свойства.
- Стойкость к истиранию.



Применение:

Идеально подходит для защиты поверхностей, обработанных красками под золото на основе растворителя для интерьеров:

- Ручки, петли и замки.
- Люстры, канделябры, вазы, подносы; тележки - чайные, барные, телевизионные.
- Настенные и настольные часы, безделушки, подарочные изделия, бижутерия.
- Музыкальные инструменты из латуни или с латунным покрытием, с гальванической обработкой.
- Перила, поручни, двери, решетки.
- Таблички, знаки и декоративные предметы.
- Инструменты и аксессуары для морского использования, а также бортовая латунь в целом.

Нанесение:

Поверхность, окрашиваемую PROTECTIVE for GOLD Paint, необходимо подготовить соответствующим образом, а именно:

На новых поверхностях и покрытых красками под золото:

Для лучшего закрепления и увеличения срока службы поверхность необходимо тщательно обезжирить водой с мылом или моющим растворителем. Отшлифуйте и нанесите один или несколько слоев продукта с промежутком не менее 18 часов, чередуя их с легким шлифованием. Помните, что на железе Protective не оказывает антикоррозийного действия.

На уже окрашенных поверхностях:

Если ранее существовавший слой краски не предполагает ее полного удаления то обезжирить водой с моющим средством, промыть.

Если ранее существовавшая краска находится в фазе отслоения, тщательно очистите и отшлифуйте эти части или удалите с помощью специальных средств. Удалите отслаивающуюся ржавчину. Промойте моющим растворителем, а если это железная поверхность, нанесите специальный грунт от ржавчины. Нанесите краски под золото, затем нанесите один или несколько слоев PROTECTIVE с интервалом в 18 часов.

Рекомендуемые способы нанесения :

Кистью, валиком, погружением, распылением, безвоздушным распылением.

Условия окружающей среды и субстрата:

Основание должно быть сухим, очищенным от пыли, жира и любых других загрязняющих веществ

Температура окружающей среды: мин. 10°C / макс. 35°C

Относительная влажность окружающей среды: < 75%

Температура основания: мин. 10°C / макс. 35°C

Разбавление:

Лак готов к использованию, при необходимости допускается разбавление любым универсальным синтетическим растворителем. Тщательно перемешивайте продукт ДО и ВО ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ, чтобы гарантировать его постоянную однородность.

Хранение:

В прохладном и хорошо проветриваемом помещении.

Держите банку плотно закрытой, перевернутой и защищенной от мороза и источников тепла.

Физические характеристики:

(при 20°C и относительной влажности 50–60%)

Удельный вес	0,95 ± 0,02 кг/л
Расход (*)	12м ² / л на слой
Вязкость	Ford4 30"-3"
Сушка	5 часов от пыли 18 часов на перекрас
Срок хранения	Не менее 36 месяцев

*Расход зависит от характера и пористости поверхности.

Цвета:

Прозрачный

Фасовка:

250мл; 500мл;

Меры предосторожности:

В дополнение к предупреждениям о рисках и мерах предосторожности, которые регулируют PROTECTIVE в форме производства и которые указаны на контейнере, рекомендуется перед применением продукта ознакомиться с соответствующим ПАСПОРТОМ БЕЗОПАСНОСТИ. Тем не менее, рекомендуется использовать защитные перчатки и очки и наносить средство в хорошо проветриваемом помещении.