

BRILLTIX:

Материал производится в 3 вариантах глянца:
Lucido (Глянцевая), Орасо (матовый) и Мисасео.

- **Lucido (глянцевая)** укрывистая эмаль на основе растворителя применяется как внутри, так и снаружи помещений, по металлу и дереву. Характеризуется высокой эластичностью и стойкостью даже в сложных условиях, таких как городская среда и вблизи моря, где особенно агрессивны смог, износ и коррозия. По этим причинам его можно использовать на деревянных и металлических лодках (надстройках). Равномерное распределение придает изделиям аккуратный и законченный вид.

Толстый слой материала увеличивает защиту окрашенных поверхностей в течении долгого времени.

- **Орасо (матовая)** версия используется как внутри помещений, так и снаружи, на металле, дереве и стенах, и характеризуется высокой эластичностью и высокой устойчивостью к пожелтению. Обладает превосходным покрытием и бархатистым конечным эффектом. Равномерное распределение придает изделиям аккуратный и законченный вид. Идеально подходит для матового лакирования деревянной мебели и оконных рам.

- **Мисасео** толстослойное покрытие со эффектом «Слюдяного железа», визуально похожее на «кованное железо». Обладает гладкой и атласной поверхностью с ярко выраженной защитой от царапин, пыли и ржавчины. Придает дополнительную защиту за счет своей толщины. Превосходное равномерное нанесение позволяет создать однородный и законченный вид.



Основные характеристики:

- Высокая эластичность
- Высокие антикоррозийные свойства
- Высокая износостойкость
- Хорошая устойчивость к пожелтению (Орасо).

Применение:

Металлы, сплавы и оцинковка после анкерного слоя, дерево, кирпичная кладка, пластик (кроме ПЭ, ПВХ и СИЗ). Может наноситься на изделия, предназначенные для эксплуатации в городских, сельских, прибрежных и промышленных средах средней агрессивности. Может быть перекрыт синтетическими эмалями на основе растворителя или на водной основе.



Нанесение:

Поверхность, окрашиваемую BRILLTIX, необходимо подготовить соответствующим образом, а именно:

На новых железных поверхностях:

Для лучшего крепления и увеличения срока службы поверхность необходимо отшлифовать, устранив ржавчину, особенно ту, которая отслаивается. Необходимо обезжирить водой с мылом или моющим растворителем. В случае обработки металла преобразователем ржавчины может образовываться каламин (Порошкообразное мелкокристаллическое вещество минерального происхождения розового цвета. Представляет собой оксид цинка с небольшой примесью оксида железа или карбоната цинка), который необходимо удалить механическим путем с последующим обеспыливанием.

1. Нанести 1 слой универсального грунта Primer
2. 1-2 слоя продукта с интервалом не менее 12 часов.

На новых металлических и оцинкованных поверхностях:

Рекомендуется нанесение подходящего грунтовочного слоя.

На уже окрашенных поверхностях:

Если ранее существовавший слой краски не предполагает ее полного удаления, обезжирить водой с моющим средством, промыть.

Если ранее существовавшие краски находятся в стадии отслоения, тщательно очистите их щеткой, отшлифуйте, особенно участки затронутые отслаивающейся ржавчиной или приступайте к зачистке средством для удаления краски. Промыть моющим растворителем или водой с мылом, затем нанести закрепляющую грунтовку, если это сплавы или оцинковка, затем нанести один или несколько слоев продукта с интервалом не менее 12 часов друг от друга.

Для улучшения эффекта используйте следующие подготовительные средства:

- Для железа: средство для удаления ржавчины Brilltix Antiruggine.
- Дерево, пластик, штукатурка, металл: используйте грунтовку Universal Primer.

Рекомендуемые способы нанесения :

Кистью, валиком, погружением, распылением, безвоздушным распылением.

Условия окружающей среды и субстрата:

Основание должно быть сухим, очищенным от пыли, жира и любых других загрязняющих веществ

Температура окружающей среды: мин. 10°C / макс. 35°C

Относительная влажность окружающей среды: <75%

Температура поверхности: мин. 10°C / макс. 35°C

Разбавление:

Продукт готов к применению, разбавление не требуется. При необходимости можно разбавить любым синтетическим разбавителем.

Тщательное перемешивание продукта рекомендуется ДО и ВО ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ, чтобы гарантировать постоянную однородность продукта.

Хранение:

В прохладном и хорошо проветриваемом помещении.

Держите банку плотно закрытой, перевернутой и защищенной от мороза и источников тепла.

Физические характеристики:

(при 20°C и относительной влажности 50–60%)


Удельный вес	1,20±0,05 кг/л (белый глянцевый (Lucido)/ матовый (Opaco) и производные) 1,10±0,05 кг/л (непрозрачные цвета) 1,00 ± 0,05 кг/л (глянцевый (Lucido)) 1,35±0,05 кг/л (Mecaseo)
Расход (*)	11 - 13 м2/ литр (глянцевый (Lucido)) 8 - 10 м2/ литр (матовый (Opaco) / Mecaseo/ непрозрачные цвета)
Вязкость	1100-1200сP Brookfield vel.60 (Lucido) 1300-1400сP Brookfield vel.60 (непрозрачные цвета) 1500-2500сP vel.60 (матовый (Opaco)) 2500-4500сP Brookfield vel.60 (Mecaseo)
Сушка	6 часов на отлип, 24 часа полное высыхание (Lucido) 5 часов на отлип, 24 часа полное высыхание (Mecaseo/ непрозрачные цвета) 5 часов на отлип, 18 часа полное высыхание (матовый (Opaco))
Срок хранения	Не менее 36 месяцев

*Расход зависит от характера и пористости поверхности.

Готовые цвета:

- Lucido (глянцевый): цвета Brilltix

colori / colors	
	GRIGIO PERLA
	VERDE PRATO
	VERDE VITTORIA
	ROSSO
	CUOIO

colori / colors	
	MARRONE
	TURCHESE
	BLU
	NERO LUCIDO
	LUNA

colori / colors	
	POLARE
	GRIGIO MARINA
	MANHATTAN
	LAVAGNA
	ANTRACITE

colori / colors	
	BASE BIANCA
	BASE NEUTRA
	BIANCO LUCIDO
	AVORIO
	GIALLO

colori / colors	
	NOCE
	ARANCIO
	CAFFÈ
	BORDEAUX
	VERDE VAGONE

- Opaco (матовый): База, Bianco (белый), Nero (черный)

colori / colors	
	BASE BIANCA
	BASE NEUTRA
	BIANCO
	NERO

- Mecaceo: Ghisa (баса), Antrasite, Nero, Verde

colori / colors	
	GHISA (BASE)
	ANTRACITE
	NERO
	VERDE

Классификация VOC:

Однокомпонентные краски с высокими эксплуатационными характеристиками.

VOC выражены в г/л готового к употреблению продукта:

- *Lucido/Micaseo*: максимальный предел - 500.00 (2010). COV продукта – 500.00

- *Opaco*: максимальный предел - 500.00 (2010). COV продукта – 400.00

Фасовка:

125мл; 375 мл; 500мл; 750мл; 2500мл



Меры предосторожности:

В дополнение к предупреждениям о рисках и мерах предосторожности, которые регулируют BRILLTIX в форме производства и которые указаны на контейнере, рекомендуется перед применением продукта ознакомиться с соответствующим ПАСПОРТОМ БЕЗОПАСНОСТИ. Тем не менее, рекомендуется использовать защитные перчатки и очки и наносить средство в хорошо проветриваемом помещении.