

BRILLTIX Анти-Ржавчина:

Готовый к применению лакокрасочный продукт. Гарантирует хорошую защиту железных поверхностей, подвергающихся воздействию атмосферных факторов, подлежащих покрытию финишной эмалью.

Основные характеристики:

- Хорошая антиоксидантная защита
- Отличное покрытие
- Возможность повторного покрытия синтетическими эмалями



Применение:

Для поверхностей из железа, дерева, кирпичной кладки. Может наноситься на изделия, предназначенные для экспонирования в городских, сельских, прибрежных и средне агрессивных промышленных средах.



Нанесение:

Поверхность для окрашивания BRILLTIX ANTIRUGGINE должна быть подготовлена соответствующим образом, а именно:

На новых поверхностях:

Для лучшего закрепления и увеличения срока службы поверхность необходимо тщательно обезжирить водой с мылом или моющим растворителем. Отшлифуйте, удалите осыпающуюся или отслаивающуюся ржавчину и нанесите один или несколько слоев продукта с промежутком не менее 12 часов, слегка отшлифовав их.

На уже окрашенных поверхностях:

Если ранее существовавший слой краски не предполагает ее полного удаления то обезжирить водой с моющим средством, промыть.

Если ранее существовавшая краска находится в фазе отслоения, очистите щеткой, удалите ржавчину и тщательно отшлифуйте эти части или удалите с помощью специальных средств. Промойте растворителем или водой с мылом, затем нанесите один или несколько слоев продукта с промежутком 12 часов, чередуя их с легким шлифованием.

Рекомендуемые способы нанесения :

Кистью, валиком, погружением, распылением, безвоздушным распылением.

Условия окружающей среды и субстрата:

Основание должно быть сухим, очищенным от пыли, жира и любых других загрязняющих веществ

Температура окружающей среды: мин. 10°C / макс. 35°C

Относительная влажность окружающей среды: <75%

Температура основания: мин. 10°C / макс. 35°C

Разбавление:

Продукт готов к использованию, при необходимости допускается разбавление любым универсальным синтетическим растворителем. Тщательно перемешивайте продукт ДО и ВО ВРЕМЯ ПРИМЕНЕНИЯ, чтобы гарантировать его постоянную однородность.

Хранение:

В прохладном и хорошо проветриваемом помещении.

Держите банку плотно закрытой, перевернутой и защищенной от мороза и источников тепла.

Физические характеристики:

(при 20°C и относительной влажности 50–60%)

Удельный вес	1,6 ± 0,02 кг/л
Расход (*)	8-10м ² / л на слой
Вязкость	2000-3000 сП Brookfield vel.60
Сушка	5 часов от пыли 12 часов на перекрас
Срок хранения	Не менее 36 месяцев

*Расход зависит от характера и пористости поверхности.

Цвета:

colori / colors	
	BIANCO
	GRIGIO
	MINIO

Фасовка:

500 мл, 2500 мл

Классификация VOC:

Высокоэффективные однокомпонентные краски.

VOC, выраженные в г/л готового к употреблению продукта:

Максимальный предел: 600,00 (2007 г.) - 500,00 (2010 г.) VOC продукта: 500,00

Меры предосторожности:

В дополнение к предупреждениям о рисках и мерах предосторожности, которые регулируют BRILLTIX ANTIRUGGINE в форме производства и которые указаны на контейнере, рекомендуется перед применением продукта ознакомиться с соответствующим ПАСПОРТОМ БЕЗОПАСНОСТИ. Тем не менее, рекомендуется использовать защитные перчатки и очки и наносить средство в хорошо проветриваемом помещении.