



MADSAN 1 (A)

Модифицирующая добавка,
для полусухого вибропрессования
с эффектом гидрофобизации

Описание продукта:

Добавка разработана для технологии полусухого вибропрессования. Применение добавки придает изделиям свойства поверхностной и объемной гидрофобизации, что снижает их водопоглощение, увеличивает морозостойкость и долговечность. Уменьшается высолообразование, а также повышается качество лицевой поверхности.

Преимущества использования добавки:	• Увеличение плотности и прочности изделий • Поверхностная и объемная гидрофобизация • Повышение интенсивности цвета • Уменьшение интенсивности высолообразования • Повышение морозостойкости и долговечности изделий • Снижение налипания бетона
Область применения:	• Производство тротуарной плитки • Производство бетонных камней • Производство бордюров • В технологии виброэкструзии

Рекомендации по применению:

Добавку необходимо хранить в таре производителя. Исключать попадание посторонних веществ и воды. Для максимального эффекта рекомендуется дозировать добавку после смешивания остальных компонентов бетонной смеси с водой. Возможно дозирование в бетонную смесь одновременно с водой затворения. Необходимо избегать замораживания добавки.

Технические требования:

Наименование добавки	MADSAN 1 (Мадсан 1 (A))
Соответствие нормативной документации	ГОСТ 24211, ГОСТ 30459, ТУ 20.59.59-001-0142035106-2022
Внешний вид	Жидкость белого цвета
Плотность	1,00 – 1,06 кг/дм ³
Пределы оптимальных дозировок	0,3- 1,5 % жидкой добавки от массы цемента
Транспортирование и хранение	По ГОСТ 24211 при температурах не ниже +5 °С и не выше +40 °С в герметично закрытой таре
Срок хранения	1 год со дня изготовления
Форма поставки	Контейнер 1000 кг, пластиковые бочки 200 кг.