



MADSAN 1 (B)

Модифицирующая добавка,
для полусухого вибропрессования

Описание продукта:

Добавка разработана для технологии полусухого вибропрессования. Возможно применение в технологии безопалубочного формования жб изделий. Регулирует плотность и прочность свежего сырца. Улучшает внешний вид изделий. Повышает динамику набора прочности во все сроки твердения. Применение продукта позволяет повысить плотность, водопоглощение, морозостойкость и истираемость, увеличивая при этом долговечность изделий.

Преимущества использования добавки:	• Облегчает смачивание компонентов бетонной смеси • Отсутствие запаха • Увеличивает уплотняемость изделий • Ускоряет набор прочности во начальные сроки твердения • Повышает качество лицевой поверхности готовых изделий • Снижает налипание бетона на пуансон • В случае применения дозаторов воды допускается разводить добавку до требуемой концентрации
Область применения:	• Производство тротуарной плитки • Производство бетонных камней • Производство бордюров • Производство плит перекрытий методом экструзии

Рекомендации по применению:

Добавку необходимо хранить в таре производителя. Исключать попадание посторонних веществ и воды. Для максимального эффекта рекомендуется дозировать добавку после смешивания остальных компонентов бетонной смеси с водой. Возможно дозирование в бетонную смесь одновременно с водой затворения.

Технические требования:

Вид добавки	Для изготовления бетонов с жесткостью менее Ж1
Наименование добавки	MADSAN 1 (Мадсан 1 (B))
Соответствие нормативной документации	ГОСТ 24211, ГОСТ 30459, ТУ 20.59.59-001-0142035106-2022
Внешний вид	Жидкость белого или голубого цвета
Плотность	1,005 – 1,01 кг/дм ³
Пределы оптимальных дозировок	0,2- 0,6 % жидкой добавки от массы цемента
Транспортирование и хранение	По ГОСТ 24211 при температурах не ниже +5 °С и не выше +40 °С в герметично закрытой таре
Срок хранения	1 год со дня изготовления
Форма поставки	Контейнер 1000 кг, пластиковые бочки 200 кг.