



Филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала АО «Группа «Илим»
в г. Коряжме

С.Н. Кривошапкин

2022 г



Стандарт организации

СТО 05711131 – 006 – 2008

БУМАГА ДЛЯ МЕШКОВ

Изменение № 9

Дата введения: с даты утверждения

Пункт 3.2.1 таблица 6 изложить в новой редакции.

Таблица 6

Наименование показателя	Норма марка «EF»						Методы испытаний
1.Масса бумаги площадью 1м ² , г	65 ± 2	70 ± 2	75 ± 2	80 ± 2	90 ± 3	100 ± 3	ГОСТ Р ИСО 536
2.Влажность, %, min/мах значения	6,0 – 10,0						ГОСТ ISO 287
3.Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании сеточной стороны (Кобб ₆₀), г, min/мах значения	23 – 32						ГОСТ 12605
4.Разрушающее усилие, Н, - в MD направлении - в CD направлении min значения	65 38	70 40	75 42	80 45	90 50	100 55	ГОСТ Р ИСО 1924-2
5.Относительное удлинение при растяжении, %, - в MD направлении - в CD направлении min значения	1,6 4,5	1,7 5,0	1,75 5,1	1,8 5,2	1,9 5,5	2,0 5,5	ГОСТ Р ИСО 1924-2
6. Индекс ТЕА, Дж/г, - в MD направлении - в CD направлении min значения	0,70 1,20	0,80 1,20	0,80 1,20	0,80 1,20	0,90 1,20	0,90 1,20	ГОСТ Р ИСО 1924-2

Организация - разработчик АО «Группа «Илим» филиал в г. Коряжма

Директор по производству	« <u>02</u> » <u>09</u> 2022 г		Якимов С.А.
Начальник КБП	« <u>02</u> » <u>09</u> 2022 г		Ульянович А.В.
<u>И.О.</u> Старший технолог КБП	« <u>08</u> » <u>09</u> 2022 г	 <i>Витомрадов И. И.</i>	Вагин В.Н.
Руководитель службы качества	« <u>05</u> » <u>09</u> 2022 г		Белых Е.В.
Инженер по стандартизации	« <u>05</u> » <u>09</u> 2022 г		Самсонова А.З.