

Характеристики	Церезит CS 29	BASF MasterSeal NP 474	Sikaflex 719	SoudaFlex 40 FC	Maпeflex PU 45 FT	CemMix	Titan Professional PU 40	Bostik P360
Состав	Полиуретан	Полиуретан	Полиуретан	Полиуретан	Полиуретан	Полиуретан	Полиуретан	Полиуретан
Производство	Турция	Германия	Турция	Бельгия	Италия	Россия	Польша	Швеция
Ширина швов, мм	От 15 до 35	От 5 до 30	От 10 до 40	От 5 до 30	От 5 до 30	От 5 до 20	От 6 до 15	---
Плотность, г/см3	1,2	1,2	1,15	1,3	1,43	1,5	1,35	---
Твердость по Шору А	35-40	35	35	40	27	40	30-40	25
Время высыхания	2,5 мм/1 сутки	2 мм/1 сутки	3 мм/1 сутки	3 мм/1 сутки	2 мм/1 сутки	3 мм/1 сутки	---	2 мм/1 сутки
Время образования пленки, мин	20-70	50	40	15	180	75	55-65	90
Температура эксплуатации, °С	От -40 до +90	От -20 до +80	От -40 до +90	От -30 до +90	От -40 до +70	От -40 до +90	От -40 до +80	от -40 до +60
Температура монтажа, °С	От +5 до +40	От +5 до +35	От +5 до +40	От +1 до +30	От +5 до +40	От -15 до +40	От +5 до +40	От -10 до +40
Срок годности, мес	12	12	12	12	12	12	12	12
Удлинение до разрыва, %	600	600	500	700	700	300	300	300
Максимально допустимая деформация, %	25	25	25	20	20	25	25	---
Модуль упругости, Н/мм2	0,35-0,4 (фактически 0,5) выс мод	0,4 (низкий модуль)	---	0,8 (выс модуль)	0,7 (выс модуль)	2,16 (выс модуль)	0,5-0,7 (выс модуль)	---
Максимальное напряжение, Н/мм2	1,5-2	---	2	1,7	3,8	2,6	1-2	3-4