



Лак антисептический для древесины «Биокрон»

ТУ 2311-005-20504464-2001

Описание продукта

Лак представляет собой пигментированные и непигментированные растворы алкидной смолы в растворителе с добавлением антисептика и сиккатива.

Применение



Лак предназначен для длительной защиты от биологического повреждения, атмосферного воздействия и для декоративной отделки изделий, конструкций и деталей из различных пород древесины как внутри помещений, так и снаружи.

Для наружных работ:

- Обработка деревянных конструкций - домов, ограждений, скамеек, внешних дверей и др.

Для внутренних работ:

- Обработка домашней мебели, полов, лестниц, перил.

Преимущества\ Свойства

- ◆ Отличная проникающая способность.
- ◆ Сохраняет естественную структуру древесины.
- ◆ Позволяет получить гладкое ровное покрытие.

Техническое описание и характеристики

Оттенок	прозрачный, красное дерево, орех, темный орех, тик, орегон, махагон, салатовый и др.
Сухой остаток	30-41%
Условная светостойкость	не менее 2ч
Устойчивость покрытия к изменению температуры	от 50°C до 60°C
Внешний вид	однородное, гладкое покрытие, без посторонних включений
Время высыхания до степени 2 при 20±2°C	не более 48 ч
Стойкость покрытия лака при 20±2°C к статическому воздействию воды	не менее 2 ч
Разбавитель	Уайт-спирит (нефрас С4-155/200)
Расход на однослойное покрытие	70-110 г/м2
Способ нанесения антисептика	кисть, валик, краскораспылитель (вдоль волокон); окунание (мелкие детали)

Технические характеристики данного материала были получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта квалифицированных специалистов. Нарушение технологического регламента нанесения может привести к нарушению физико-механических свойств материала и не гарантирует качество и срок службы покрытия. Настоятельно рекомендуем предварительно согласовывать применение материала со специалистами АО «КРОНОС СПБ»



Информация о системе

Срок годности\	12 месяцев с даты изготовления, при хранении в невскрытой заводской
Условия хранения	упаковке в сухом помещении.

Подготовка к нанесению

Качество поверхности	Поверхность перед нанесением лака должна быть предварительно очищена от пыли, жира и других загрязнений, обеспылена.
Температура компонентов	Перед применением температура лака должна быть не ниже 15 °С.
Температура окружающей среды	От +5 °С до +35 °С.
Условия окружающей среды	Оптимальный диапазон относительной влажности воздуха – от 60 до 70 %.

Инструкция по нанесению

Метод нанесения	Лаки наносятся на поверхность распылением, кистью или валиком. Перед применением лак необходимо тщательно перемешать и при необходимости разбавить уайт-спиритом (нефрасом С4-155/200) до рабочей вязкости. Расход лака на однослойное покрытие – 70-110 г\м² в зависимости от цвета и впитывающей способности окрашиваемой поверхности. Для достижения длительной защиты от биологических повреждений, атмосферного воздействия и для декоративной отделки изделий из древесины лак наносят на поверхность в три слоя. Для пропитки изделий из древесины лаки наносят на поверхность в два слоя. При однослойном покрытии время высыхания покрытия лака при температуре (20±2) °С составляет 24 часа. При двух или трехслойном покрытии время высыхания каждого слоя лака составляет 12 ч, а окончательная сушка – в течение 24 ч. При понижении температуры время высыхания увеличивается. <u>Меры предосторожности:</u> Окрашочные работы следует производить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Для защиты рук применять защитные перчатки. Беречь от огня!
-----------------	---

Технические характеристики данного материала были получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта квалифицированных специалистов. Нарушение технологического регламента нанесения может привести к нарушению физико-механических свойств материала и не гарантирует качество и срок службы покрытия. Настоятельно рекомендуем предварительно согласовывать применение материала со специалистами АО «КРОНОС СПб»