Протокол испытаний № 683865 от 10.10.2023

МИЦ ГСМ

Техническая поддержка:
e-mail: support@oiltest.ru
Телефоны:
Москва +7 (495) 197-88-99
Новосибирск +7 (383) 312-07-57
Екатеринбург +7 (343) 251-99-11
www.oiltest.ru

Идентификатор узла техники	JIT-16
Обозначение пробы	2A
Компания	
Заказчик	ООО "ЕВРАЗИЯ МОТОРС"
Контактное лицо	Антон Денисенко
Наименование клиента	ООО Евразия Моторс
Дополнительная информация	
Внутренний номер пробы	
Тип техники	
Марка	
Узел	
Производитель / модель / серийный №	/ /
Объём системы (бака)	
Место отбора	
Производитель масла / Вязкость	APSCO / SAE 15W-40
Марка масла	APSCO MaxPower Diesel Engine Oil 15W-40

Интерпретация актуальных лабораторных данных

Измеренные показатели типичны для заявленного типа масла. Для более точной интерпретации результатов необходимо сравнение с одноименным продуктом гарантированного качества, либо с требованиями, предъявляемыми к смазочному материалу, паспортом качества на данный продукт. Рекомендуется проведение полноценных испытаний в рамках услуги OilGarant® на соответствие заявленным спецификациям API/ACEA /AAИ.

Данные образца							
Номер образца				683865			
Дата отбора				27.09.2023			
Общая наработка узла							
Наработка смазочного материала							
Долив масла							
Оценка масла							
КИТ 3							
Индикаторы износа							
Железо	Fe		мг/кг	0			
Хром	Cr		мг/кг	0			
Олово	Sn		мг/кг	0			
Алюминий	Al		мг/кг	0			
Никель	Ni		мг/кг	0			
Медь	Cu		мг/кг	0			
Свинец	Pb		мг/кг	0			
Молибден	Mo		мг/кг	0			
Присадки							
Кальций	Ca		мг/кг	1605			
Магний	Mg		мг/кг	1108			
Цинк	Zn		мг/кг	1382			
Фосфор	P		мг/кг	1219			
Барий	Ba		мг/кг	0			
Бор	B		мг/кг	1			
Загрязнение							
Кремний	Si		мг/кг	6			
Калий	K		мг/кг	0			
Натрий	Na		мг/кг	0			
Вода			%	0			
Гликоль			%	0			
Топливо			%	0.0			
Степень окисления			А/см	8.0			
Степень нитрования			А/см	4.0			
Состояние масла							
Вязкость при 100°C			мм²/с	14.19			
Вязкость при 40°C			мм²/с	108.32			
Индекс вязкости			-	133			
Щелочное число TBN (ASTM D 2896)			мг KOH/г	10.56			
Отдельные показатели							
Температура вспышки о.т.			°C	238			
Вязкость динамическая CCS -20			мПа*с	6010			
Испаряемость по NOACK			%	6.37			
Зольность сульфатная			%	1.30			

ISO 9001 QUALITY ASSURANCE

РОС ЭКСПЕРТИЗА ГОСТ ИСО/МЭК 17025

Проверить подлинность протокола

Запрещена частичная или полная перепечатка протокола без разрешения ООО «МИЦ ГСМ»

Протокол испытаний № **683865** от 10.10.2023

Обозначение пробы: **2A**

Данные образца						
Номер образца			683865			
Дата отбора			27.09.2023			
Общая наработка узла						
Наработка смазочного материала						
Долив масла						
Оценка масла						
Отдельные показатели						
Температура застывания ASTM D 97		°C	-33			

ISO 9001 QUALITY ASSURANCE

РОС ЭКСПЕРТИЗА
ГОСТ ИСО/МЭК 17025

Проверить подлинность протокола

Запрещена частичная или полная перепечатка протокола без разрешения ООО «МИЦ ГСМ»