

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.35399

Срок действия с 27.06.2023 по 26.06.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28,

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Шлак доменный гранулированный молотый.**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

СТО 99126491-22-2023 «Шлак доменный гранулированный молотый».

код ОК
23.99.19.190

код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-МАТЕРИАЛЫ»,

Адрес: Россия, 454047, Челябинская обл., г. Челябинск, Metallургический р-н, ул. Павелецкая 2-я, ИНН: 5003064770, ОГРН: 1075003000324, телефон: +7 (351) 725-49-22,

электронная почта: Mechel-MaterialySekretar@mechel.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-МАТЕРИАЛЫ»,

Адрес: Россия, 454047, Челябинская обл., г. Челябинск, Metallургический р-н, ул. Павелецкая 2-я, ИНН: 5003064770, ОГРН: 1075003000324, телефон: +7 (351) 725-49-22,

электронная почта: Mechel-MaterialySekretar@mechel.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний №31693-ПРГ/23 от 26.06.2023,

Испытательная лаборатория ООО «Прогресс»,

аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р

53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в

Российской Федерации).

Проверка
подлинности
сертификата
соответствия

Руководитель органа

подпись

В.Н. Манохин

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.П. Бахтин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ООО «Прогресс»

115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок
Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2
Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09



Руководитель лаборатории
И.И. ООО «Прогресс»
И. М. Чернова
Июня 2023г.

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ
(анализа)
№31693-ПРГ/23 от 26.06.2023

1	Объект	Шлак доменный гранулированный молотый
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-МАТЕРИАЛЫ», Адрес: 454047, Челябинская обл., г. Челябинск, Metallurgical р-н, ул. Павелецкая 2-я, ИНН: 5003064770, ОГРН: 1075003000324
3	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-МАТЕРИАЛЫ», Адрес: Россия, 454047, Челябинская обл., г. Челябинск, Metallurgical р-н, ул. Павелецкая 2-я, ИНН: 5003064770, ОГРН: 1075003000324
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 31693 от 15 Мая 2023 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	16 Мая 2023 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	25 Мая 2023 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	30 Мая 2023 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	СТО 99126491-22-2023 «Шлак доменный гранулированный молотый».
9	Результаты	Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1.	Общий оксид серы (VI) (SO3 общ), %, не более	3,5	1,5	ГОСТ 5382
2.	Оксид магния (MgO), %, не более	18	11	ГОСТ 5382
3.	Оксид серы (VI) (SO3,) %, не более	2,5	0,3	ГОСТ 5382
4.	сульфидная сера (S2-), %, не более	2,0	0,4	ГОСТ 5382
5.	Оксиды натрия и калия в пересчёте на Na2O, %, не более	1,2	0,9	ГОСТ 5382
6.	Хлор-ионы (Cl-),%, не более	0,10	0,02	ГОСТ 5382
7.	Влажность, %, не более	0,50	0,14	СТО 99126491-22-2023 Приложение В
8.	Потеря массы при прокаливании, %, не более	5,0	1,7	ГОСТ 5382
9.	Удельная поверхность, м2/кг, не менее	480	492	СТО 99126491-22-2023 Приложение D
10.	Относительное начало схватывания, начало конец	≥ 1,00 и ≤ 2,00	1,38 1,22	СТО 99126491-22-2023 Приложение E
11.	Равномерность изменения объёма (расширение), мм, не более	10,0	0,0	СТО 99126491-22-2023 Приложение F
12.	Показатель активности 7 суток, %, не менее	45	57	СТО 99126491-22-2023 Приложение G
13.	Показатель активности 28 суток, %, не менее	70	80	СТО 99126491-22-2023 Приложение G
14.	Остаток на сите 90 мкм, %, не более	0,1	0,1	СТО 99126491-22-2023 Приложение C
15.	Остаток на сите 45 мкм, %, не более	2,0	0,5	СТО 99126491-22-2023 Приложение C

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Шлак доменный гранулированный молотый, выпускаемый Обществом с ограниченной ответственностью «МЕЧЕЛ-МАТЕРИАЛЫ», Адрес: Россия, 454047, Челябинская обл., г. Челябинск, Metallургический р-н, ул. Павелецкая 2-я, ИНН: 5003064770, ОГРН: 1075003000324, **соответствует:** СТО 99126491-22-2023 «Шлак доменный гранулированный молотый».

Исполнитель



Г. И. Куликов

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).
Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.