



ПРОДУКТ ПРОИЗВЕДЕН ПО ЗАКАЗУ

ООО «РН-Битум»

119071, г. Москва,

ул. Малая Калужская, д. 19

Тел.: (499) 517-76-74

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ТЕРМИНАЛ

ООО «Весна 88».

Адрес производства: 410507, Саратовская область,

г. Саратов, станция Жасминная, в/г 34

тел./факс: +7 (8452) 24-53-66

ПАСПОРТ № 0061

Битум нефтяной дорожный вязкий, марки БНД 60/90

Завод производитель: Публичное акционерное общество
«Саратовский нефтеперерабатывающий завод»

Сертификат соответствия НСС-РУ-АЖ08-11-00621-23
Срок действия - по 20.12.2026 г.

Обозначение документа, устанавливающего требования к продукции:

ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие.

Технические условия»

Код ОКПД2: 19.20.42.121

Номер фасовочной партии: 0007

Размер фасовочной партии (масса): 200 т. (КНТ в
количестве 200 шт.)

Дата фасовки: 29.01.2025

Дата отбора пробы по ГОСТ 2517: 28.01.2025

Место отбора пробы (по ГОСТ 2517): Резервуар № 15

Дата проведения испытания: 29.01.2025

Протокол испытания № 0007 от 29.01.2025



Тягач №: 08KG 241APL

ПНЦ №: 08KG 825PO

От партии отгружено (масса): _____ т.

(КНТ в количестве _____ шт.)

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ГОСТ 22245-90	Фактическое значение
1	Глубина проникания иглы, 0,1 мм: при 25°C	ГОСТ 11501	61-90	75
	при 0°C		не менее 20	23
2	Температура размягчения по кольцу и шару, °C	ГОСТ 11506	не ниже 47	48
3	Растяжимость, см: при 25°C	ГОСТ 11505	не менее 55	135
	при 0°C		не менее 3,5	3,5
4	Температура хрупкости, °C	ГОСТ 11507 с дополнением по п.3.2 ГОСТ 22245-90	не выше -15	-22
5	Температура вспышки, °C	ГОСТ 4333	не ниже 230	330
6	Изменение температуры размягчения после прогрева, °C	ГОСТ 18180, ГОСТ 11506 с дополнением по п.3.3 ГОСТ 22245-90	не более 5	5
7	Индекс пенетрации	по приложению 2 ГОСТ 22245-90	от -1,0 до +1,0	-0,7

Заключение: Битум нефтяной дорожный вязкий, марки БНД 60/90 соответствует требованиям ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия».

Дополнительная информация: - область применения продукта в соответствии с пунктом 5 Статьи 1 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011).

Продукт произведен Публичное акционерное общество «Саратовский нефтеперерабатывающий завод» на территории РФ по заказу ООО «РН-Битум».

Производитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям ГОСТ 22245-90 при соблюдении потребителем условий транспортировки и хранения по ГОСТ 1510 – 1 год со дня изготовления.

Испытания проведены в испытательной лаборатории ООО «Весна 88».

Свидетельство об оценке состояния измерений в лаборатории № 15/2024г от 22 апреля, 2024г.



Начальник
испытательной лаборатории:

Дата выдачи паспорта
фасованной партии:

/ Горностаева Т.В./

29.01.2025г