Акционерное общество "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод"
Юридический адрес и адрес производства:
Российская Федерация, 446207 Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Осипенко, зд. 12, стр. 1
e-mail: sekr@nknpz.rosneft.ru, т/ф 8(84635) 6-12-38, т. 8(84635) 3-44-12

Сертификат соответствия Системы менеджмента качества требованиям:
- ГОСТ Р ИСО 9001-2015, № РС 201217; срок действия сертификата: по 02.09.2027;
- ISO 9001:2015, № 11110282 QM15; срок действия сертификата: по 02.09.2027

Испытательная лаборатория - Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)
Российская Федерация, 446207 Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Осипенко, зд. 12, стр. 1
Акционерное общество "Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод"
e-mail: sekr@nknpz.rosneft.ru, т/ф 8(84635) 6-12-38, т. 8(84635) 3-41-80

ПАСПОРТ № 2067

БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ МАРКИ БНД 100/130

ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.57947/25
Срок действия - по 30.01.2028

Обозначение документов, устанавливающих требования на продукт:
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 014/2011
«Безопасность автомобильных дорог» (Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 №827)
ГОСТ 33133-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические требования».
Код ОКПД 2: 19.20.42.121
Номер партии: 703
Дата изготовления: 21.05.2025
Размер партии (масса): 160 тн
Место отбора пробы (по ГОСТ 2517): Куб-раздатчик Р-3
Уровень наполнения: 800 см
Дата отбора пробы: 21.05.2025
Дата проведения испытаний: 21.05.2025
Паспорт выдан на основании протокола испытаний: № 3557 от 21.05.2025

Наименование показателя, единицы измерения	Метод испытания	Норма по ГОСТ 33133-2014	Фактическое значение
1. Глубина проникания иглы при 25°С, 0.1мм	ГОСТ 33136-2014	101-130	122
2. Температура размягчения по кольцу и шару, °С	ГОСТ 33142-2014	не ниже 45	45.0
3. Растяжимость при 0°С, см	ГОСТ 33138-2014	не менее 4.0	5.2
4. Температура хрупкости, °С	ГОСТ 33143-2014	не выше минус 20	минус 26
5. Температура вспышки, °С	ГОСТ 33141-2014	не ниже 230	312
6. Изменение массы образца после старения, %	ГОСТ 33140-2014	не более 0.7	0.1
7. Изменение температуры размягчения после старения, °С	ГОСТ 33140-2014 ГОСТ 33142-2014	не более 7	6.0

КОПИЯ ВЕРНА

Заключение: Битум нефтяной дорожный вязкий марки БНД 100/130 соответствует требованиям:
- Технического регламента таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог» (Решение Комиссии Таможенного Союза от 18.10.2011 № 827);
- ГОСТ 33133-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия.

Дополнительная информация:
- агрегатное состояние при 20°С и давлении 760 мм.рт.ст. – твердое;
- транспортирование и хранение - по ГОСТ 1510;
- срок гарантийного использования битума не менее 12 месяцев с момента изготовления;
- паспорт безопасности РПБ №05766600.19.69023, действителен до 21.07.2026;
- продукция изготовлена под управлением, установленным в Системе менеджмента качества, сертифицированной ООО ССУ «ДЭКУЭС» и соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ISO 9001:2015 (допустимые исключения п.8.5.1 (h) в части поставки и действий после поставки продукции).

Диспетчер цеха № 10 Шумилина О. В.
(Доверенность № 106/25 от 01.01.2025)
М.П.

Дата выдачи паспорта: 21.05.2025

Акционерное общество Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод
Для паспортов продукции

СТАНДАРТНЫЙ